



KRONOX 410 XPRESS

E32VERZE: 061103
Strana: 1/3**EXTRA RYCHLÝ UHS ČIRÝ LAK**

POPIS



KRONOX 410 EXPRESS je 2K rychle schnoucí čirý lak s nízkým obsahem VOC vhodný pro aplikaci na díly, bodové opravy a malé plochy. Jeho receptura umožňuje extrémně krátkou dobu schnutí, včetně schnutí na vzduchu, účinně snižuje dobu mezi aplikací zaprášením a plnou vrstvou. Tímto se zkracuje doba zpracování, optimalizuje použití stříkácké kabiny a zvyšuje produktivita lakovny. Toto všechno je dosaženo bez ztráty vynikajícího lesku a vyrovnaní povrchu vrstvy.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Akrylový 2K
Barva:	Bezbarvý
Specifická hmotnost:	1,0 kg/l při 20°C
Viskozita CF/4:	19 sek. při 20°C
Tloušťka suché vrstvy:	50 – 60 mikronů (1/2 + 1 vrstva)
Vydatnost:	9 – 10 m ² /l
Obsah VOC:	410 g/l aplikace
Obsah pevných částic:	59 % aplikace

POMOCNÉ PRODUKTY

- KX44 Dlouhé tužidlo
- KX45 Standardní tužidlo
- KX46 Krátké tužidlo

		
T° (°C)	Tužidlo	Tužidlo
< 18	KX46	KX46
18 - 25	KX45 – KX46	KX45 – KX46
> 25	KX45 – KX44	KX45

PŘÍPRAVA POVRCHU

KRONOX 410 EXPRESS naneste na bázový lak po odvětrání doporučeném výrobcem. Při aplikaci na rozpouštědlový bázový systém naneste čirý lak na zcela suchou vrstvu.

MÍCHACÍ POMĚR

Kronox 410 Express				
KX44				1 h
KX45	100:50 dle objemu	2 : 1	19" F/4 při 20°C	1 h
KX46				45'

APLIKAČNÍ METODA

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-3	15 - 20		
	1,3-1,5	4	15 - 20	1/2+1	0'-5'
	1,2-1,3	2	10		

DOBY SCHNUTÍ

20° C						60° C		IR -OC		
									ODVĚT-RÁNÍ	SUŠENÍ
KX44	35'	2h	3h	4h	24h	KX44	25'	SVĚTLÉ	5'	5'
KX45	30'	90'	2h	4h	24h	KX45	15'	TMAVÉ	4'	4'
KX46	25''	1h	2h	3h	24h	KX46	15'	METALICKÉ	5'	5'

POZNÁMKY

Vlhkost ovlivňuje složky čirého laku, proto musí být aplikační vybavení absolutně suché. Nádoby s tužidlem uzavřete ihned po použití. Nepoužívejte, pokud vlhkost vzduchu překračuje 70 %. Nepoužívejte při teplotách nižších než + 10°C. V tomto případě sušte ve stříkací kabině.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Před vypršením doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

DOPORUČENÍ:

Pro vodorovné plochy
použijte dlouhé
tužidlo KX44 a
dodržujte
doporučenou
tloušťku vrstvy.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.