



## Informace o výrobku

### 3M 08861 – Nátěr spodních částí karoserie

#### 1) Výrobní číslo/ balení

- 3M 08861 : plechovka 1 litr

#### 2) Popis a použití

##### - Popis

3M 08861 je hustý nátěr na bázi asfaltu ideální k natírání spodku karoserie. Byl vytvořen k ochraně povrchu proti odletujícím kamínkům. Materiál po zaschnutí vytváří hustou a pružnou vrstvu, která chrání karoserii proti korozi a tlumí hluk.

##### - Použití

Tento výrobek je doporučován k ochraně neviditelných spodních částí karoserie, které nevyžadují přelakování:

- oblouky nad koly
- spodek karoserie
- vnitřní části panelů karoserie

Tento výrobek vytváří stejný vzhled a poskytuje stejnou ochranu proti korozi jako originální nátěry používané při výrobě automobilů.

*VAROVÁNÍ: 3M 08861 nelze přelakovat.*

#### 3) Fyzikální vlastnosti

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
|                           | <b>3M 08861</b>                               |
| <b>Báze:</b>              | Asfalt                                        |
| <b>Rozpouštědlo:</b>      | Alifatický uhlovodík                          |
| <b>Bod vzplanutí:</b>     | pod 0°C                                       |
| <b>Hustota:</b>           | 1                                             |
| <b>Obsah sušiny:</b>      | 55%                                           |
| <b>Doba schnutí:</b>      | 1 hodina                                      |
| <b>Pokrytí:</b>           | 2 – 3 m <sup>2</sup> / litr                   |
| <b>Teplotní odolnost:</b> | -25°C až 70°C                                 |
| <b>Životnost:</b>         | 4 roky při normálních skladovacích podmínkách |

#### 4) POKYNY K POUŽITÍ

*Poznámka: 3M 08861 může být nanášen pouze aplikátorem 3M 08996/1 (pistole s přípojkou na stlačený vzduch)*

##### - Příprava

Povrch musí být čistý a odmaštěný.

Před použitím se ujistěte, že aplikátor je čistý a bezpečnostní otvory jsou volné.  
Připojte plechovku k aplikátoru pomocí závitů na plechovce.

*Upozornění: Plechovku před otevřením protřepejte.*

- **Aplikace**

Nastavte tlak na 4 až 6 bar (55-80 PSI).

Stříkejte ze vzdálenosti od 25 do 50 cm v závislosti na požadované struktuře povrchu.

Nechte nátěr schnout po dobu 15 až 30 minut.

*Upozornění: Nátěr nelze přelakovat*

## 5) Tabulka vlastností

| VLASTNOST                | VÝHODA                                                                                                              | UŽITEK                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysoký podíl sušiny:     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dobré krytí, stačí 1 vrstva</li><li>- Nestéká</li></ul>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Úspora času a nákladů</li><li>- Snadné použití</li><li>- Kvalitní opravy</li></ul> |
| Složení na bázi asfaltu: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Hezký vzhled (jako přímo z výroby)</li><li>- Ochrana proti korozi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kvalitní oprava</li></ul>                                                          |
| Pevná a pružná vrstva:   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tlumení hluku</li><li>- Ochrana proti kamínkům</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kvalitní oprava</li></ul>                                                          |

### Důležité prohlášení

Informace uvedené v této publikaci se zakládají na výsledcích testů, které považujeme za spolehlivé. Výsledky, jichž dosáhnete vy sami, se mohou od publikovaných lišit v závislosti na typu testu a na konkrétních podmínkách. Výsledky musíte sami vyhodnotit a rozhodnout se, zda výrobek vašim potřebám vyhovuje. Jelikož podmínky, za nichž se náš produkt používá, jsou mimo naši kontrolu a v mnoha případech se velmi liší, budou se nároky z titulu odpovědnosti za vady v případě poskytnutí záruky řídit vždy příslušnými záručními podmínkami společnosti 3M Česko, spol. s r.o., a dále příslušnými právními předpisy, tj. zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.

3M a Scotch jsou ochranné známky společnosti 3M.

Pro více informací kontaktujte 3M.

**3M Česko, spol. s r.o.**

**Divize Autoopravárenství**

V Parku 24

148 00 Praha 4

Tel.: 261 380 111

Email: [3MCesko@3M.com](mailto:3MCesko@3M.com)

Web: [www.3M.cz/lakovny](http://www.3M.cz/lakovny)