



MaxMeyer

266V

2011-04-04

Technický list

1.815.7050 Bezchromátový Reaktivní Základ 7050

PRODUKT	POPIS
1.815.7050	Bezchromátový Reaktivní Základ
1.955.7051	Aktivátor 7051
1.955.7052	Aktivátor 7052 - Pomalý

POPIS PRODUKTU

Reaktivní Základ 7050 je 2K bezchromátový samoreaktivní základ s vysoce antikorozivními schopnostmi. Bezchromátový reaktivní základ 7050 má excelentní přilnavost na holý kov.

SUBSTRÁTY / PŘÍPRAVA




SUBSTRÁTY

Holé a galvanizované kovy, broušené a odmaštěné.
Staré konečné povrchy (laky) v dobrém stavu, broušené (kromě termoplastů)
Originální konečné povrchy v dobrém stavu, broušené brusivem o hrubosti P360 – P400
Polyesterové tmely Stopper 1800 a Stopper 3800, broušené brusivem o hrubosti P360 – P400.

PŘÍPRAVA

Očistěte povrch slabým detergentem a opláchněte vodou (je doporučena teplá až horká voda)
Staré povrchy bruste brusivem o hrubosti P320 – P360. Odmaštěte antisilikonovým Odmašťovadlem 3600.

PŘÍPRAVA



MÍCHACÍ POMĚR

Bezchromát. Reakt. Základ 7050
Aktivátor 7051 *

Dle objemu

1 objemový díl
1 objemový díl

* V případě výjimečných teplotních a vlhkostních podmínek okolního prostředí (> 35°C / > 70%) a v případě aplikace na velké plochy použijte Pomalý Aktivátor 7052



Viskozita při 20°C:

14 – 15 sekund



Doba zpracovatelnosti, při 20 °C:

maximálně 120 hodin

Důležité: Před použitím nechte namíchanou směs aktivovat v klidu po dobu 10 minut.

Neaplikujte Bezchromátový Reaktivní Základ 7050 na termoplasty a substráty citlivé na organická rozpouštědla.

APLIKACE



HVLP / Zařízení vhodné pro aplikaci VOC vyhovujících materiálů

Tryska pistole s gravitačním (spodním) plněním: Ø 1,3 -1,6 mm

Tlak na pistoli:

Podle doporučení výrobce stříkácké pistole

Počet vrstev:

1

Doporučená tloušťka:

10-15 µm

Maximum:

20 µm



SUŠENÍ



Sušení na vzduchu při 20°C:

Aplikace vrstvy dalšího podkladu za

15 minut

PŘELAKOVATELNOST



2K Akrylátové Podklady z řady MaxMeyer materiálů pro autoopravenství na bázi organických rozpouštědel
Před aplikací Vrchního laku, použijte na povrch Bezchromátového Reaktivního Základu vždy Rozpouštědlový 2K Akrylátový Podklad.

TECHNICKÁ DATA

Teoretická vydatnost: 12.0 m² / l produktu ve směsi připravené k použití

VELIKOSTI BALENÍ

Bezchrom. Reakt. Základ 1.815.7050/E1 1 litr

Aktivátor 1.955.7051/E1 1 litr

Aktivátor Pomalý 1.955.7052/E1 1 litr



ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ


Po použití důkladně očistěte veškeré nástroje a aplikační zařízení pomocí čistícího ředidla nebo čističe.



TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ

Skladovací teplota: 0 až 35°C. Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v oddělených a schválených prostorách. Skladujte v originálních obalech, chráněných proti přímému slunečnímu záření, na suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od nekompatibilních materiálů (viz. oddíl 10 v Bezpečnostním listu) a potravin nebo nápojů. Eliminujte všechny zdroje vznícení ohně. Oddělte od oxidačních materiálů. Obaly udržujte pevně a těsně uzavřené do té doby, než produkt budete potřebovat k použití. Obaly, které byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě uzavřít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

BEZPEČNOST A MANIPULACE



Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.

Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití.



Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce: www.maxmeyer.com



VOC INFORMACE

Limit koncentrace organických těkavých látek podle předpisů Evropské Unie pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.c) ve formě připravené k použití je max. 780 g/ litr. Obsah organických těkavých látek tohoto produktu ve formě připravené k použití je max. 780 g/ litr. V závislosti na zvoleném způsobu použití může být aktuální koncentrace těkavých látek prostředku připraveného k použití nižší než je předepsáno směrnici EU.



MaxMeyer

CAR REFINISH

PPG Industries Poland Sp. z o. o., Oddział w Warszawie, Ul.
05-816 Opacz Kolonia, Michałowiec n/Warsaw, ul. Bodycha 47
Poland
[Telefon] +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13

