

Technický list

CARLOFON 81 Antikorozní sprej	obj. č. 40113
Vlastnosti:	• mléčně transparentní • voskový film • proti galvanické korozi • trvalá nebo dočasná aplikace • tixotropní vlastnosti
Použití:	Po zaschnutí zanechá CARLOFON 81 transparentní voskový pevný film. CARLOFON 81 je ideální jako ochranný nátěr, přičemž stále umožňuje snadnou vizuální kontrolu kovových povrchů, čtení typových štítků, čísel apod. CARLOFON 81 je určen k ochraně povrchů z oceli a jiných kovů během skladování, přepravy, zvláště pokud je žádoucí průhledný a snadno uchopitelný film. CARLOFON 81 lze také použít k ochraně lakovaných povrchů a je odolný vůči čisticím prostředkům a rozpouštědlům.
Aplikace:	CARLOFON 81 se obvykle nanáší stříkáním přímo z nádoby za vzdálenosti 30 cm. Ideální teplota pro aplikaci je 15 – 20 °C, která platí i pro schnutí a skladování.

Technické údaje:	
Barva:	transparentní
Typ filmu:	voskový
Hustota při 20 °C	720 kg/m ³
Obsah pevných částic	7,9 % hmotnostně
Bod vzplanutí:	<-20 °C
Podíl aromatických látek v rozpouštědle:	< 0,5 %
Doporučená tloušťka suché vrstvy:	10 µ
Doba schnutí:	30 minut
Vliv na lak:	žádný
Odstranění:	uhlovodíková rozpouštědla

Bezpečnost:	Pro údaje týkající se bezpečnosti nahlédněte do bezpečnostního listu produktu.
--------------------	--

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR: