

Informace o výrobku

AQUAMAX BÁZOVÉ BARVY ŘEDĚNÉ VODOU

POPIS PRODUKTU

AquaMax je systém pigmentů pro tvoření mnohovrstvových a perleťových odstínů ředěných vodou. Vzhledem k tomu, že tento produkt má dokonalou sílu krytí, umožňuje dosažení vysoké kvality rovněž v malých opravách, dokonce bez nutnosti použití jakýchkoli dodatků.

Bezbarvý lak UHS z nabídky MaxMeyer Car Refinish zaručuje optimální výsledky práce i trvanlivost nátěru. AquaMax je nehořlavý produkt, významně redukuje emise VOC do atmosféry.

PODKLAD

- TopFiller HS
- Top Filler HS 5:1
- HP Multigrey Filler
- AquaMax HS Filler 1.820.2000
- 2K plnič 1.856.3011
- Multigrey plnič světlý a tmavý – 1.841.8700 a 1.841.8900



PŘÍPRAVA

Prosíme seznámit se s technickým návodem použitého podkladu. Doporučujeme provést poslední broušení papírem P320-400 nebo jemnou brusnou vlákninou (ručně nebo strojem). V případě malých oprav důkladně obrousit plnič papírem P800-2000. Přetřít antistatickou utěrkou před aplikací bezbarvého laku.



MÍCHACÍ OBJEMOVÝ POMĚR

Aquamax	1
Demineralizovaná voda	10-30%

Důležité:

10% zředění: báze jednodílné a perleťové barvy
20% zředění: barvy metalické
30% zředění: barvy metalické při tep. >25-30°C

Trvanlivost namíchané směsi – 3 měsíce

ŘEDIDLA

Používat demineralizovanou vodu obj.č. 1.911.9910

	APLIKACE	Gravitační: 1,2-1,3 mm HVLP Tlak: konvenční 2-3 , HVLP 0,3 – 0,7 Počet vrstev: 2-3 Doporučovaná síla vrstvy: 15-20 µm
<p>Důležité: Je-li to nutné, nanést poslední stříkanou vrstvu křížově tak, aby se získala jednotná expozice zrna. Před aplikací důkladně očistit pistoli vodou nebo přípravkem pro čištění pistolí. Nepoužívat pistole se zbytky starého ředidla. Po použití důkladně umýt pistoli vodou nebo přípravkem pro čištění pistolí.</p>		
	SCHNUTÍ ve 20°C (vlhkost <50%)	Odpařování mezi vrstvami 10-15 minut Odpařování mezi vrstvami (s dmýcháním vzduchu) 1-2 minuty Před aplikací bezbarvého laku: <ul style="list-style-type: none"> • ve 20°C 20-30 minut • v 60°C 5-10 minut • zářič (střední vlny) 3 minuty • zářič (krátké vlny) 2 minuty
<p>Důležité: Před použitím infračerveného zářiče musí barva Aquamax jednotně zmatovat.</p>		
BEZBARVÉ LAKY		
Doporučujeme používat UHS Clear 0330. obj.č. 1.360.0330		
	TECHNICKÉ INFORMACE	Balení: 1 litr i 0,5 litru Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla. Teoretická vydatnost: 12,5-20 m ² /l hotové směsi při síle vrstvy 10 mikronů.
	BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE	Prosíme číst informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž používat osobní ochranné pomůcky.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vymínáme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.



MaxMeyer

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
 (Oddział w Warszawie)
 ul. Bodycha 47
 05-816 Warszawa-Michałowice
 Polska

Telefon: +48 22 753 03 10
 Faks: +48 22 753 03 13
www.maxmeyer.com

DOVOZCE DO ČR:

Spectrum Franěk s.r.o.
 Janovská 4
 466 05 Jablonec nad Nisou
 tel./fax.: +420 483 36 86 11
spectrum@spectrum-franek.cz
www.spectrum-franek.cz