

Accento Decorspachtel

Efekttní stěrková technika na organické bázi pro použití v interiéru i exteriéru.



Popis výrobku

Účel použití	Accento je stěrková technika na organické bázi sestávající ze základní hmoty (Accento Dekorspachtel) a speciálně vyvinutého efektního tmelu (Accento Effektspachtel). Díky různým barevným nuancím, strukturám a efektních stěrkových technik lze docílit exkluzivních a individuálních ploch na fasádě i v Interiéru. Je možné docílit od lehce strukturovaného jednobarevného vzhledu až po silné kontrasty s metalickými efekty, podle požadavků konkrétního objektu a konkrétního vkusu.
Vlastnosti	jemná struktura povrchu odolná vlivům povětrnosti a UV záření připravená v konzistenci pro zpracování odolná proti otěru vodoodpudivá
Balení / velikosti nádob	Accento Dekorspachtel: 10 kg
Barevné odstíny	Accento Dekorspachtel: Širokou škálu odstínů lze připravit strojním tónováním technologií ColorExpress.
Stupeň lesku	Matný až hedvábně matný
Skladování	V chladu ale ne na mrazu. Nádoby uchovávejte dobře uzavřené.
Technická data	■ Hustota: 1,20 – 1,25 kg/l Maximální velikost zrna: jemná (< 100 µm)

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	tepelně izolační systémy Capatect nenatřený beton vápenocementové a cementové omítky matné, nosné nátěry disperzními barvami nosné nátěry silikátovými barvami sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky Nevhodné jsou podklady s výkvěty solí, podklady z plastů, dřeva a kovů
Úprava podkladového materiálu	Podklad musí být pevný, nosný, čistý, suchý. Nenosné nátěry laků, disperzních barev a omítek, stejně jako nenosné minerální nátěry je nutno beze zbytku odstranit. Dobře držící staré nátěry očistěte suchou nebo mokrou cestou. Plochy s výskytem řas, plísní nebo mechů očistěte tlakovou vodou dodržující bezpečnostní předpisy. Ošetřete přípravkem Capatop a nechte vyschnout.



	<p>Plochy znečištěné průmyslovými exhaláty nebo sazemi očistěte tlakovou vodou za použití vhodného čisticího prostředku. Podle stavu podkladu jej případně zpevněte hloubkovým penetračním prostředkem Caparol.</p> <p>Podklad musí být po přípravě rovný a jednotný. V případě nerovností podklad celoplošně vyrovnejte.</p>
Příprava materiálu	<p>Accento Dekorspachtel před použitím dobře promíchejte pomaluběžným míchadlem. Aby zůstaly zachovány všechny vlastnosti výrobku, nemíchejte jej s jinými materiály.</p>
Postup nanášení	<p>Základní vrstva: První vrstva tmelu se nanáší a strukturuje nerezovým hladítkem. Accento Dekorspachtel lze modelovat do různých struktur. Po vyschnutí (cca 24 hodin) se brusným papírem o zrnitosti 180 – 240 obrousí vystupující hrany. Prach pečlivě odstraňte.</p> <p>Druhá vrstva: Druhá vrstva tmelu se nanáší obdobným způsobem, jak vrstva první pouze s tím rozdílem, že se v tomto případě použije speciální hladítko Accento. Základní hmota (Accento Dekorspachtel) se celoplošně nanese a pomocí vhodného Accento plastového hladítka stáhne na nulovou tloušťku (zamezte stopám po nasazení nástroje). Tak je zaručena plocha bez stop po obrusu kovu.</p> <p>Závěrečná vrstva: Pro poslední vrstvu se použije tmel Accento Effektspachtel. Ta může být zpracována podle individuálních požadavků transparentní nebo pigmentovaná (zlatá, stříbrná, měděná). Accento Dekorspachtel se celoplošně nanese a pomocí Accento plastového hladítka stáhne na nulovou tloušťku.</p> <p>Doporučení: Protože technika Accento umožňuje nepřeborné možnosti zpracování, doporučujeme vždy vytvořit pro daný objekt vzorovou plochu.</p>
Postup nanášení jednotlivých vrstev	<p>Teplně izolační systémy: Pozor: u teplně izolačních systému je třeba zohlednit součinitel odrazu světla. U tmavých odstínů, které mají součinitel nižší než 25 je třeba použít skladbu Darkside. U světlejších odstínů je možné použít skladbu s polystyrénovými izolačními deskami.</p> <p>ETICS ve skladbě Darkside: lepení lepidlem Capatect Dämmkleber 181 nebo Capatect Haftmörtel fine izolační desky z minerálních vláken základní vrstva z tmelu Capatect Carbonit v tloušťce 5 mm omítka Carbopor Reibputz 15</p> <p>ETICS ve skladbě s deskami z polystyrenu: lepení lepidlem Capatect Dämmkleber 181 nebo Capatect 190 fine izolační desky Capatect Dalmatin základní vrstva z tmelu Capatect Carbonit nebo Capatect Minera Carbon omítka Carbopor Reibputz 15</p> <p>Aby se docílilo rovného podkladu, přetmelí se struktura omítky tmelem Capatect Carbonit. Potom následují vrstvy v tomto pořadí:</p> <p>Capatect penetrace pod omítky probarvená podle odstínu nanášeného tmelu Accento Dekorspachtel Accento Effektspachte</p> <p>Ostatní nosné podklady v exteriéru: celoplošné vyrovnání podkladu tmelem Capatect Carbonit Capatect penetrace pod omítky probarvená podle odstínu nanášeného tmelu Accento Dekorspachtel Accento Effektspachtel</p> <p>Nosné podklady v interiéru: celoplošné vyrovnání podkladu tmelem Caparol Akkordspachtel v případě potřeby základní nátěr Caparol Tiefgrund LF Accento Dekorspachtel Accento Effektspachtel</p> <p>Spotřeba Cca 1 – 1,5 kg/m², v závislosti na volbě struktury a zpracování. Tloušťka vrstvy maximálně 1 mm.</p> <p>Podmínky při zpracování Minimální teplota pro zpracování je +5 °C, maximální +30 °C – platí pro vzduch, podklad i materiál. Nepracujte na přímém slunečním svitu, za větru, mlhy nebo vysoké vzdušné vlhkosti.</p> <p>Vysychání / doba vysychání Accento Dekorspachtel: Při 20 ° C a 65% vzdušné vlhkosti je povrch suchý cca po 12 hodinách. Při nanášení ve více vrstvách dodržujte přestávky mezi vrstvami do 24 hodin. Pro broušení je povrch zaschlý po 24 hodinách.</p> <p>Čistění náradí Okamžitě po použití vodou.</p>

Upozornění

Podle nanášeného množství a techniky zpracování je možné docílit více či méně viditelné struktury povrchu.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte vhodné ochranné rukavice. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené nádoby. Zbytky materiálu likvidujte podle místních předpisů. Kód odpadu:
Accento Dekorspachtel: 08 01 11

Prohlášení o obsažených látkách

Minerální plniva, keramické kuličky, emulze silikonových pryskyřic, akrylátová pryskyřice

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz