

Accento Effektpachtel

Efektní stěrková technika na organické bázi pro použití v interiéru i exteriéru.



Popis výrobku

Účel použití	Accento je stěrková technika na organické bázi sestávající ze základní hmoty (Accento Dekorspachtel) a speciálně vyvinutého efektního tmelu (Accento Effektpachtel). Díky různým barevným nuancím, strukturám a efektních stěrkových technik lze docílit exkluzivních a individuálních ploch na fasádě i v Interiéru. Je možné docílit od lehce strukturovaného jednobarevného vzhledu až po silné kontrasty s metalickými efekty, podle požadavků konkrétního objektu a konkrétního vkusu.
Vlastnosti	jemná struktura povrchu odolná vlivům povětrnosti a UV záření připravená v konsistenci pro zpracování odolná proti otěru vodoodpudivá
Balení / velikosti nádob	1 kg
Barevné odstíny	Zlatý, stříbrný, měď a transparentní. Samostatné tónování k vytvoření exkluzivního vzhledu je možné přidáním efektních pigmentů (Switch nebo Perlatic). Efektní pigmenty jsou určeny pouze do vnitřního prostředí.
Stupeň lesku	Matný až hedvábně matný
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem. Nádobu uchovávejte dobře uzavřenou.
Technická data	■ Hustota: 1,01 kg/l

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	tepelně izolační systémy Capatect nenatřený beton vápenocementové a cementové omítky matné, nosné nátěry disperzními barvami nosné nátěry silikátovými barvami sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky
Úprava podkladového materiálu	Nevhodné jsou podklady s výkvěty solí, podklady z plastů, dřeva a kovů. Podklad musí být pevný, nosný, čistý, suchý. Nenosné nátěry laků, disperzních barev a omítek, stejně jako nenosné minerální nátěry je nutno beze zbytku odstranit. Dobře držící staré nátěry očistěte suchou nebo mokrou cestou. Plochy s výskytem řas, plísní nebo mechů očistěte tlakovou vodou dodržující bezpečnostní předpisy. Ošetřete přípravkem Capatop a nechte vyschnout.



Příprava materiálu

Plochy znečištěné průmyslovými exhaláty nebo sazemi očistěte tlakovou vodou za použití vhodného čisticího prostředku. Podle stavu podkladu jej případně zpevněte hloubkovým penetračním prostředkem Caparol.

Podklad musí být po přípravě rovný a jednotný. V případě nerovností podklad celoplošně vyrovnejte.

Accento Effektpachtel před použitím dobře promíchejte pomaluběžným míchadlem. Aby zůstaly zachovány všechny vlastnosti výrobku, nemíchejte jej s jinými materiály.

Postup nanášení

Základní vrstva:

První vrstva tmelu se nanáší a strukturuje nerezovým hladítkem. Accento Dekorspachtel lze modelovat do různých struktur. Po vyschnutí (cca 24 hodin) se brusným papírem o zrnitosti 180 – 240 obrousí vystupující hrany. Prach pečlivě odstraňte.

Druhá vrstva:

Druhá vrstva tmelu se nanáší obdobným způsobem, jak vrstva první pouze s tím rozdílem, že se v tomto případě použije speciální hladítko Accento. Základní hmota (Accento Dekorspachtel) se celoplošně nanese a pomocí vhodného Accento plastového hladítka stáhne na nulovou tloušťku (zamezte stopám po nasazení nástroje). Tak je zaručena plocha bez stop po brusu kovu.

Závěrečná vrstva:

Pro poslední vrstvu se použije tmel Accento Effektpachtel. Ta může být zpracována podle individuálních požadavků transparentní nebo pigmentovaná (zlatá, stříbrná, měděná). Accento Dekorspachtel se celoplošně nanese a pomocí Accento plastového hladítka stáhne na nulovou tloušťku.

Doporučení:

Protože technika Accento umožňuje nepřeberné možnosti zpracování, doporučujeme vždy vytvořit pro daný objekt vzorovou plochu.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Tepelně izolační systémy:

Pozor: u tepelně izolačních systému je třeba zohlednit součinitel odrazu světla. U tmavých odstínů, které mají součinitel nižší než 25 je třeba použít skladbu Darkside. U světlejších odstínů je možné použít skladbu s polystyrénovými izolačními deskami.

ETICS ve skladbě Darkside:

- lepení lepidlem Capatect Dämmkleber 181 nebo Capatect Haftmörtel fine
- izolační desky z minerálních vláken
- základní vrstva z tmelu Capatect Carbonit v tloušťce 5 mm
- omítka Carbopor Reibputz 15

ETICS ve skladbě s deskami z polystyrenu:

- lepení lepidlem Capatect Dämmkleber 181 nebo Capatect 190 fine
- izolační desky Capatect Dalmatin
- základní vrstva z tmelu Capatect Carbonit nebo Capatect Minera Carbon
- omítka Carbopor Reibputz 15

Aby se docílilo rovného podkladu, přetmelí se struktura omítky tmelem Capatect Carbonit. Potom následují vrstvy v tomto pořadí:

- Capatect penetrace pod omítky probarvená podle odstínu nanášeného tmelu
- Accento Dekorspachtel
- Accento Effektpachtel

Ostatní nosné podklady v exteriéru:

- celoplošné vyrovnaní podkladu tmelem Capatect Carbonit
- Capatect penetrace pod omítky probarvená podle odstínu nanášeného tmelu
- Accento Dekorspachtel
- Accento Effektpachtel

Nosné podklady v interiéru:

- celoplošné vyrovnaní podkladu tmelem Capatect Akkordspachtel
- v případě potřeby základní nátěr Caparol Tiefgrund LF
- Accento Dekorspachtel
- Accento Effektpachtel

Spotřeba

Cca 100 – 150 g/m², v závislosti na volbě struktury a zpracování.

Podmínky při zpracování	Jedná se o směrné hodnoty bez záruky. Přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše Minimální teplota pro zpracování je +5° C, maximální +30 °C – platí pro vzduch, podklad i materiál. Nepracujte na přímém slunečním svitu, za větru, mlhy nebo vysoké vzdušné vlhkosti.
Vysychání / doba vysychání	Při 20 °C a 65% vzdušné vlhkosti je povrch suchý cca po 6 hodinách.
Čistění nářadí	Okamžitě po použití vodou.
Upozornění	Podle nanášeného množství a techniky zpracování je možné docílit více či méně viditelné struktury povrchu.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Tento výrobek není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona. Přesto však při práci dodržujte běžná hygienická pravidla. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Likvidace	K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené nádoby. Zbytky materiálu likvidujte podle místních předpisů. Kód odpadu: Accento Effektpachtel: 08 01 12
Prohlášení o obsažených látkách	Akrylátová disperze, efektní pigmenty.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: dubna 2021

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz