

POPIS

AIRCOLOR REAKTIVNÍ ZÁKLAD 1K je jednokomponentní přínavostní základ s antikorozními vlastnostmi. Jeho předností je vynikající přínavost na různých typech povrchů jako např. galvanizované kovy, hliník, ocel a další.

Vlastnosti:

- přínavostní základ pro různé povrchy
- antikorozní ochrana
- velmi rychlé schnutí
- při použití jako přínavostní základ doporučujeme přelakování s 1K nebo 2K základy pro lepší výsledky
- použití na bodové opravy a opravy dílů
- pro nejlepší výsledky nanášejte tenké rovnoměrné vrstvy
- je osazen příčnou tryskou, jež umožňuje přizpůsobit způsob aplikace buď horizontálně nebo vertikálně



FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	směs pryskyřic
Hnací látka:	DME
Barva:	Šedá
Specifická hmotnost:	0,8 kg/l při 20°C
Rychlost stříkání:	0,95 ± 0,3 g/s
Tlak aerosolu:	4,60 ± 0,5 bar při 25°C
Vydatnost:	2 m²/sprej
Ploušťka suché vrstvy:	7 – 15 µm/vrstva
Teplotní odolnost:	< 50 °C
VOC:	701 g/l směs k aplikaci 2004/42/EC – IIB(e)(840)

PŘÍPRAVA POVRCHU

Postup		Ocel	Hliník	Galvanizované
	P360	volitelné	doporučeno	volitelné
	DA93	✓	✓	✓

APLIKACE

				
Typ trysky: příčná bílá/žlutá	1'	20 – 25 cm	1-2 vrstvy	20'

DOBY SCHNUTÍ

		
20°C	12'	15 min. - 2 h

POZNÁMKY

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty a prachu.
Před použitím sprej protřepejte 1 minutu po cinknutí míchacích kuliček.
Chraňte plochy, které nebudou lakovány.
Proveďte zkoušku spreje a zkontrolujte odstín.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ



Po použití vyčistěte trysku spreje otočením nádoby dnem vzhůru a stříkejte, dokud nevychází pouze plyn.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +10°C až +25°C a relativní vlhkosti max. 60 %.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.