

Alkyton Galvinol základní nátěr

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
*	GALVINOL® sv.modrý transparent 250	250 ml	7202-025
*	GALVINOL® sv.modrý transparent 5000	5000 ml	3202-500
*	GALVINOL® sv.modrý transparent 750	750 ml	7202-075
*	GALVINOL® sv.modrý transparent sprej 400	400 ml	7202-040

Technické informace

Speciální základ na obtížně natíratelné materiály, jako jsou např. lehké kovy (měď, mosaz, nerez, zinek,...), ale i na plasty, sklo, porcelán apod. Aplikuje se v tenké vrstvě bez ohledu na estetiku. Pro lepší orientaci na natřených plochách je zbarven do modra.

Vysoká vydatnost 50 m²/l, přetíratelný již po 30 minutách.

Kvalita a vlastnosti

- Speciální primer na rozpouštědlové bázi
- Pro aplikaci štětcem
- Vytváří lepkavý povrch pro ideální přilnavost

Fyzikální a chemické údaje

- Chemický základ : akryl na bázi rozpouštědel
- Barva: modro-průhledná
- Vůně: rozpouštědlo
- Vydatnost: teoreticky až: 50 m² / l
- Praktická vydatnost závisí na mnoha faktorech, jako je drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace
- Schnutí(při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
- Suchý na prach: zůstává lepkavý
- Přelakovatelný: po cca min. 30 minutách, nejpozději po 24 hodinách
- Hustota: 0,87 kg / litr.
- Viskozita: 16-24 s.
- Ford pohár 4 při 20°C
- Obsah pevných látek: 20%
- Obsah VOC: max. 745 g / l, kategorie A / h
- EU Limitní hodnoty: 750 g / l (2007) / 750 g / l (2010)
- Teplotní odolnost: do 100 °C
- Stabilita při skladování: 5 let od data výroby v neotevřené nádobě, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorech a nejsou vystaveny přímému slunečnímu světlu při teplotách mezi 5 ° a 35 ° C.
- Likvidace: Do odpadkového koše vložte pouze prázdnou nádobku. Přiveďte plechovky se zbytky barvy na speciální odpady.
- Obsah: max. Jmenovitý objem = 250 ml, 750 ml, 5 l plechovka a 400 ml sprej

Návod k použití

Příprava: Odstraňte olej, mastnotu a všechny ostatní povrchové nečistoty alkalickým nebo vysokotlakým čištěním (pára) v kombinaci s vhodnými čisticími prostředky. Úplně odstraňte předchozí nátěry. V závislosti na nutnosti použijte drátěný kartáč, pískování nebo brusný papír. Během aplikace musí být povrch čistý a suchý.

Lakování: Pro zajištění homogenity je třeba lak před použitím důkladně promíchat. DUPLI-COLOR Speciální adhezní nátěr GALVINOL je určen k aplikaci štětcem. Aplikace stříkací pistolí se nedoporučuje. Používejte přírodní štětiny, dlouhé vlasové kartáče. Naneste nátěr ve velmi tenkých jednotných vrstvách. Používejte v dobře větraných prostorách. Během aplikace by měla okolní plocha, podklad a adhezní nátěr mít teplotu vyšší než 5 °C a nižší než 35 °C.

Naneste vrchní nátěr nejdříve po 30 minutách, ale do 24 hodin. Čím déle budete čekat, tím větší je riziko, že na lepivém povrchu budou obsaženy částice prachu a nečistot.

Čištění nástrojů: terpentýn

Podmínky použití: Teplota vzduchu, podkladu a povlaku: mezi 5 ° a 35 ° C. Relativní vlhkost vzduchu: pod 85%. Teplota podkladu: nejméně o 3 ° C nad rosným bodem.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

