









Alkyton samozákladový email

Barva	Výrobek	Balení	Číslo výrobku
	RAL 1007 - žlutá narcisová 5000	5000 ml	7748-500
	RAL 1007 - žlutá narcisová 750	750 ml	7748-075
	RAL 1015 - slonová kost světlá 250	250 ml	7742-025
	RAL 1015 - slonová kost světlá 5000	5000 ml	7742-500
	RAL 1015 - slonová kost světlá 750	750 ml	7742-075
	RAL 1021 - žlutá horcicná 250	250 ml	7746-025
	RAL 1021 - žlutá horcicná 5000	5000 ml	7746-500
	RAL 1021 - žlutá horcicná 750	750 ml	7746-075
	RAL 3000 - ohnive červená 250	250 ml	7765-025
	RAL 3000 - ohnive červená 5000	5000 ml	7765-500
	RAL 3000 - ohnive červená 750	750 ml	7765-075
	RAL 3005 - vínová červená polomat 250	250 ml	7469-025
	RAL 3005 - vínová červená polomat 5000	5000 ml	7469-500
	RAL 3005 - vínová červená polomat 750	750 ml	7469-075
	RAL 3009 - oxidovaná červená 250	250 ml	7768-025
	RAL 3009 - oxidovaná červená 5000	5000 ml	7768-500
	RAL 3009 - oxidovaná červená 750	750 ml	7768-075
	RAL 3020 - dopravní červená 250	250 ml	7767-025
	RAL 3020 - dopravní červená 5000	5000 ml	7767-500
	RAL 3020 - dopravní červená 750	750 ml	7767-075
	RAL 5002 - Ultramarine 250	250 ml	7728-025
	RAL 5002 - Ultramarine 5000	5000 ml	7728-500
	RAL 5002 - Ultramarine 750	750 ml	7728-075
	RAL 5010 - enziánová Blue 250	250 ml	7726-025
	RAL 5010 - enziánová Blue 5000	5000 ml	7726-500
	RAL 5010 - enziánová Blue 750	750 ml	7726-075
	RAL 5012 - light blue 750	750 ml	7723-075
	RAL 6001 - smaragd zelená 250	250 ml	7736-025
	RAL 6001 - smaragd zelená 5000	5000 ml	7736-500
	RAL 6001 - smaragd zelená 750	750 ml	7736-075
	RAL 6005 - mechová zelená 250	250 ml	7737-025
	RAL 6005 - mechová zelená 5000	5000 ml	7737-500
	RAL 6005 - mechová zelená 750	750 ml	7737-075
	RAL 6005 - mechová zelená polomat 250	250 ml	7437-025
	RAL 6005 - mechová zelená polomat 5000	5000 ml	7437-500
	RAL 6005 - mechová zelená polomat 750	750 ml	7437-075
	RAL 6009 - jedlová zelená 5000	5000 ml	7739-500
	RAL 6009 - jedlová zelená 750	750 ml	7739-075
	RAL 6011 - rezedová zelená 5000	5000 ml	7735-500
	RAL 6011 - rezedová zelená 750	750 ml	7735-075

	RAL 6018 - zelenožlutá 250	250 ml	7733-025
	RAL 6018 - zelenožlutá 5000	5000 ml	7733-500
	RAL 6018 - zelenožlutá 750	750 ml	7733-075
	RAL 6029 - mátová zelená 250	250 ml	7734-025
	RAL 6029 - mátová zelená 5000	5000 ml	7734-500
	RAL 6029 - mátová zelená 750	750 ml	7734-075
	RAL 7001 - svetle šedá 250	250 ml	7782-025
	RAL 7001 - svetle šedá 5000	5000 ml	7782-500
	RAL 7001 - svetle šedá 750	750 ml	7782-075
	RAL 7001 - svetle šedá polomat 250	250 ml	7482-025
	RAL 7001 - svetle šedá polomat 5000	5000 ml	7482-500
	RAL 7001 - svetle šedá polomat 750	750 ml	7482-075
	RAL 7005 - tmave šedá 5000	5000 ml	7786-500
	RAL 7005 - tmave šedá 750	750 ml	7786-075
	RAL 7016 - antracitová šedá 250	250 ml	7789-025
	RAL 7016 - antracitová šedá 5000	5000 ml	7789-500
	RAL 7016 - antracitová šedá 750	750 ml	7789-075
	RAL 7035 - svetle šedá 250	250 ml	7781-025
	RAL 7035 - svetle šedá 5000	5000 ml	7781-500
	RAL 7035 - svetle šedá 750	750 ml	7781-075
	RAL 8001 - okrová hnedá 250	250 ml	7773-025
	RAL 8001 - okrová hnedá 5000	5000 ml	7773-500
	RAL 8001 - okrová hnedá 750	750 ml	7773-075
	RAL 8011 - oríšková hnedá 250	250 ml	7776-025
	RAL 8011 - oríšková hnedá 5000	5000 ml	7776-500
	RAL 8011 - oríšková hnedá 750	750 ml	7776-075
	RAL 8017 - Chocolate hnedá 250	250 ml	7775-025
	RAL 8017 - Chocolate hnedá 5000	5000 ml	7775-500
	RAL 8017 - Chocolate hnedá 750	750 ml	7775-075
	RAL 8017 - Chocolate hnedá polomat 250	250 ml	7475-025
	RAL 8017 - Chocolate hnedá polomat 5000	5000 ml	7475-500
	RAL 8017 - Chocolate hnedá polomat 750	750 ml	7475-075
	RAL 9001 - cream 250	250 ml	7740-025
	RAL 9001 - cream 5000	5000 ml	7740-500
	RAL 9001 - cream 750	750 ml	7740-075
	RAL 9003 - signal white 250	250 ml	7797-025
	RAL 9003 - signal white 5000	5000 ml	7797-500
	RAL 9003 - signal white 750	750 ml	7797-075
	RAL 9003 - signal white polomat 250	250 ml	7497-025
	RAL 9003 - signal white polomat 5000	5000 ml	7497-500
	RAL 9003 - signal white polomat 750	750 ml	7497-075
	RAL 9005 - černá 250	250 ml	7779-025
	RAL 9005 - černá 5000	5000 ml	7779-500
	RAL 9005 - černá 750	750 ml	7779-075

	RAL 9005 - černá matt 250	250 ml	7777-025
	RAL 9005 - černá matt 5000	5000 ml	7777-500
	RAL 9005 - černá matt 750	750 ml	7777-075
	RAL 9005 - černá polomat 5000	5000 ml	7774-500
	RAL 9005 - černá polomat 750	750 ml	7774-075
	RAL 9006 - bílý alu 250	250 ml	7715-025
	RAL 9006 - bílý alu 5000	5000 ml	7715-500
	RAL 9006 - bílý alu 750	750 ml	7715-075
	RAL 9007 - alugrey 250	250 ml	7717-025
	RAL 9007 - alugrey 5000	5000 ml	7717-500
	RAL 9007 - alugrey 750	750 ml	7717-075
	RAL 9010 - white 250	250 ml	7792-025
	RAL 9010 - white 5000	5000 ml	7792-500
	RAL 9010 - white 750	750 ml	7792-075
	RAL 9010 - white matt 250	250 ml	7790-025
	RAL 9010 - white matt 5000	5000 ml	7790-500
	RAL 9010 - white matt 750	750 ml	7790-075
	Zlatá 250	250 ml	7714-025
	Zlatá 750	750 ml	7714-075

Technické informace

Alkyd - uretanový nátěr použitelný přímo na rez, přímo na kov, přímo na dřevo nebo přímo na pohledový beton (zdívo, podezdívky a pod.) Podklad musí být suchý, odmaštěný a zbaven nesoudržných částic. Jednoduchá aplikace pomocí štětce (doporučeno pro první nátěr), válečku nebo všemi způsoby stříkání.

Ideální na ploty, brány, branky, vrata, střechy, okapy, ocelové konstrukce a opláštění budov, schránky na dopisy, přístřešky a stříšky, skleníky, zábradlí, houpačky, lavičky, zárubně a podobně.

Díky pružnosti nátěru vhodný pro aplikace i na velké plochy, a nátěry dřeva v exteriéru. Ideální údržbový nebo opravný nátěr na střešní konstrukce provedené pomocí kovových a nekovových šablon.

Alkyton umožňuje sjednotit odstín různých podkladových materiálů (kov, dřevo, beton, plast a pod.) Při použití základu Galvinol lze použít na sklo, plasty, neželezné kovy (zinek, měď, nerez apod), porcelán a pod.

Není určen pro trvalý ponor nebo nátěry podlah.

- snadné a bezproblémové obnovení nátěru
- tolerantní k úpravě podkladu
- dobrá slévateľnost = dobrý vzhled
- ředitelná S6005
- aplikace štětce, válečkem nebo stříkáním
- odstíny RAL
- lesk, mat, polomat a kladívkové provedení (viz vzorkovnice)

Kvalita a vlastnosti

- Alkydo-uretanový nátěrový systém
- Obsahuje pigmenty chránící proti korozi

- Bez olova a chromátů
- Vysoká flexibilita a odolnost proti otřesům
- Vytváří dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům
- K dispozici v mnoha barvách s vysokým leskem, satén, mat

Fyzikální a chemické údaje

- Chemický základ: Alkydová pryskyřice
- Barva: různá vysoký lesk, resp. Matná (černá) resp. efekt železa
- Vůně: rozpouštědlo
- Vydatnost:
- Teoretická: 10,3 m² / l při 55 µm suché vrstvě : může se lišit v závislosti na barvě a stavu podkladu
- Praktická: Praktická vydatnost závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.
- Sušení (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
- Suchý na dotek: po 2 hodinách
- Suchý na manipulaci: po 8 hodinách
- Opakovatelné / vytvrzené: po 16 hodinách
- Úplné vytvrzení: 7 dní
- Hustota: Vysoký lesk / matný: 1,07 kg / l. ± 0,09 v závislosti na barvě
- Obsah pevných látek: Vysoký lesk / mat: 54,6% objemu ± 2,0 v závislosti na barvě
- Viskozita:
- Vysoký lesk / mat: 104 až 108 KU / Krebs Stormer jednotky při 20 ° C
- Satén: 86 - 91 KU / Krebs Stormer jednotky při 20 ° C
- Teplotní odolnost:
- Až do 90 ° C (suché teplo), při vyšších teplotách může dojít ke zbarvení
- Doporučená tloušťka filmu: 55 µm suché, rovná 100 µm vlhké
- Obsah VOC: 477 g / l max.
- Kategorie: A / i
- EU Limitní hodnoty: 500 g / l (2010)
- Stabilita při skladování:
- 5 let od data výroby v neotevřené nádobě, pokud jsou skladovány v suchých a dobře větraných prostorech, při teplotách mezi 5 ° C a 35 ° C, které nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření.
- Likvidace: Do odpadkového koše vložte pouze prázdnou nádobku. Plechovky se zbytky barvy pouze na speciální odpady.
- Obsah: 250 ml nebo 750 ml, 1000 ml, 50000 ml

Návod k použití

Příprava:

Odstraňte olej, mastnotu a všechny ostatní povrchové nečistoty alkalickým nebo vysokotlakým čištěním(pára) v kombinaci s vhodnými čisticími prostředky. Odstraňte uvolněné zbytky rzi dřevěné třísky, zbytky starých nátěrů. V závislosti na nutnosti použijte drátěný kartáč, pískování nebo brusný

papír. Během aplikace musí být povrch čistý a suchý. Pozinkované, zinkové a hliníkové povrchy musí být opatřeny základním nátěrem DUPLI-COLOR GALVINOL.

Lakování:

Pro zajištění homogenity je třeba lak před použitím důkladně promíchat. DUPLI-COLOR ALKYTON je určen k aplikaci štětcem nebo válečkem a může být také aplikován stříkácí pistolí se stlačeným vzduchem.

Štětec:

Až 10 vol. % Syntetického ředidla S6005; Používejte přírodní štětiny, dlouhé vlasové kartáče.

Váleček:

až 10% objemových syntetického ředidla; Použijte krátké vlasy, polyamidové (Perlon) 6 - 12 mm válce. Aplikace válečkem může vyžadovat 2 vrstvy, aby bylo dosaženo doporučené tloušťky suchého filmu.

Stříkácí pistole: 10 - 25 vol. %: S6005 ředidlo

Gravitační pohár a tlakový pohár. Velikost trysky: 1,0 - 1,5 mm.

Atomizační tlak: 2 - 4 bar.

Vyčištění: Používejte syntetické ředidlo

Návod k použití:

- **Teplota vzduchu, podkladu a materiálu:** mezi 5 ° a 35 ° C
- **Relativní vlhkost vzduchu:** pod 85%
- **Teplota podkladu:** nejméně o 3 ° C nad rosným bodem.
- **Optimální (maximální) tloušťka vrstvy na vrstvu:** 55 (75) µm suchý nátěrový film; Odpovídá 100 (135) µm mokrého nátěru

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

