

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Výrobek:	Carlofon Dröhnex – Ochrana podvozku
Vlastnosti:	Carlofon Dröhnex je šedý je permanentně elastický anti-korozní přípravek, chráníci proti ošterkování. Má protihlukový efekt a může být přelakován. Neobsahuje agresivní rozpouštědla a neohrožuje PVC nátěry.
Použití:	Carlofon Dröhnex se používá pro opravné práce na viditelných plochách, kde nejsou žádoucí výrobky na bázi bitumenu (dveřní prahy, spoilery, zavazadlový prostor, kapota).
Aplikace:	Před použitím dobře protřepejte. Pokud používáte aerosolový spray, protřásejte, dokud neuslyšíte cinknout míchací kuličku (nejméně 1 min.). Povrch, který bude ošetřován (podvozek, kryty kol, vnitřky dveří atd.) musí být zcela suchý, bez rzi a mastnoty. (Někdy je nutné omytí podvozku a odstranění zbytků vosku z nových vozidel). Carlofon Dröhnex se na ošetřované plochy stříká s tlakovou pistolí nebo bubnovou stříkací jednotkou s použitím tlaku 4 a 5 barů. Nejvhodnější vzdálenost stříkání je cca 30 cm. Pro optimální antikorozní ochranu nastříkejte vícevrstvý mokrá nátěr o tloušťce 1-2 mm vějířovitým pohybem. Tam, kde je požadována větší ochrana proti šterku a oděru, by měly být nanесeny silnější vrstvy, např. na podběhy atd. Schnutí probíhá při běžné pokojové teplotě. Suchý film může být přelakován akrylovými opravnými laky jakékoliv barvy. Při použití dvoukomponentních nebo celulosových laků musí být film zcela suchý. Sušení horkým vzduchem zkracuje dobu schnutí. Upozornění: Nestříkejte na brzdové bubny, brzdové disky a výfukové systémy.

Technické údaje

Základ	Plast, syntetická pryskyřice a rozpouštědlo
Barva	Šedá
Obsah pevných částic	cca 43 %
Konzistence	Snadno stříkatelný
Viskozita (20°C)	cca 900 mPa
Hustota (20°C)	cca 0,96 g/ml
Teplotní odolnost	-20 až + 90°C
Odolnost	voda, silniční sůl a atmosférické vlivy
Doba schnutí	Balení sprej 20 - 30 min. Balení 1l 30 min.
Přelakování	Běžný opravný lak – po 30 min. (spray) po 1,5 – 2 hod. (1 litr) 2K lak – po úplném zaschnutí
Spotřeba	cca 4 – 6 l/auto podle požadovaného protihlukového efektu a úrovně ochrany
Ředidlo	technický benzín
Bezpečnostní informace	A1, vysoce hořlavý
Skladování	Carlofon Dröhnex nesmí být skladován při teplotách pod +15°C a přes 25°C. Nádoby, zejména spreje, musí být chráněny před přímým slunečním zářením a horkem. Neotevřené nádoby lze uchovávat min. 6 měsíců při skladování na suchém a chladném místě.

Objednací číslo:

40301	1 l plechovka (10)
40302	500 ml spray (10)

