

Capatect Sprinter Zusatz

Speciální přísada pro rychlejší tvorbu filmu do omítek Capatect, základního nátěru Capatect Putzgrund, fasádní barvy Muresko a CarboSol ve vlhkém / chladném ročním období.



Popis výrobku

Účel použití	Speciální přísada pro dodatečné vybavení omítek Capatect CarboPor, SH Putz a KD Putz, fasádních barev, Muresko a CarboSol, a základního nátěru Capatect Putzgrund pro vlhké a studené období od +1 ° C do +8 ° C a vlhkost ≤ 95%, kdy povětrnostní podmínky negativně ovlivňují schnutí.
Vlastnosti	■ Zrychluje tvorbu povrchového filmu - Dodatečné vybavení pro teplotní rozsah od +1 ° C do +8 ° C a vlhkost ≤ 95%. - Přidání přímo na staveništi - Mrazuvzdorné
Balení / velikosti nádob	Plasová lahev 125 ml.
Barevné odstíny	Transparentně žlutý.
Skladování	V suchu a chladu. Výrobek lze skladovat 6 měsíců od data výroby, musí být ale zpracován v průběhu zimní sezóny.
Technická data	■ Hustota: cca 1,0 kg/l ■ pH: 9,5 - 10,2

Zpracování

Příprava materiálu	Zpracování s omítkou: Omítku promíchejte vhodným míchadlem. Přidejte 1 lahvičku Capatect Sprinter Zusatz (125 ml na 25 kg omítky) a znovu promíchejte. V případě potřeby upravte konzistenci přídavkem max. 0,5% vody. Pozor na tónované zboží! Před nanášením zkontrolujte, zda odstín odpovídá požadovanému vzorku. Dodatečné reklamace nelze uznat. Zpracování s fasádními barvami nebo základním nátěrem Capatect Putzgrund: Barvu nebo základní nátěr promíchejte vhodným míchadlem. Přidejte 2 lahvičky Capatect Sprinter Zusatz (250 ml na 25 kg omítky) a znovu promíchejte. V případě potřeby upravte konzistenci přídavkem max. 4% vody. Pozor na tónované zboží! Před nanášením zkontrolujte, zda odstín odpovídá požadovanému vzorku. Dodatečné reklamace nelze uznat.
Spotřeba	125 ml (1 balení) na 25 kg omítky 250 ml (2 balení) na 25 kg fasádní barvy nebo základního nátěru Capatect Putzgrund
Podmínky při zpracování	Omítky nebo barvy s přídavkem Capatect Sprinter Zusatz nesmí být smíchány s normálním zbožím. Nikdy nepracujte pod +1 ° C a při vlhkosti vyšší než 95%, jinak se nezačne vytvářet film. Ideální teplota zpracování je mezi +1 ° C a +8 ° C.



Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

Po manipulaci důkladně omyjte. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Obsahuje roztok amoniaku

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: dubna 2021

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz