

Technický list

CARLOFLEX 9700	obj. č. 40832
Vlastnosti:	Carloflex 9700 lepidlo pro přímé zasklívání autoskel, které se aplikuje za studena. Doba odjezdu za normálních podmínek je 30 minut. Při nižší okolní teplotě a vlhkosti se doba odjezdu prodlužuje. Hlavní vlastnosti: • 30 min. doba odjezdu • umožňuje rychlou a stabilní kalibraci asistenčních systémů • vynikající zpracování • schválený OEM • kompatibilní se všemi značkami vozů • lze použít s černým primerem • crash test schválený podle FMVSS 212 • odolný proti zvětrání a povětrnostním vlivům • vysoká pružnost • nízká vodivost
Aplikace:	Aplikace lepidla se provádí vytlačováním z kartuší nebo salámového balení. Použití je vhodné pouze pro zkušené uživatele. U speciálních aplikací doporučujeme provést zkoušku.

Technické údaje:

Základ:	1K polyuretan
Barva:	černá
Schnutí:	vlhkostní
Hustota (ISO 1138-1):	cca 1,3 kg/l
Stabilita:	vynikající
Aplikační teplota:	5 – 35 °C
Doba tvorby povlaku:	cca 10 min.
Otevřená doba:	cca 8 min.
Vytvrdnutí:	cca 4 – 4,5 mm / 24 hod.
Doba bezpečného odjezdu (FMVSS 212/208):	30 minut (s airbagem)
Pevnost Shore A (ISO 7619-1):	60
Pevnost ve smyku (ISO 4587):	cca 8 MPa
Pevnost v tahu (ISO 527):	cca 10 MPa
Prodloužení při roztržení (ISO 527):	cca 500 %
Pevnost v roztržení:	10 N/mm
Modul pružnosti ve smyku:	cca 2,7 N/mm ²
Kontaktní odpor:	nízká vodivost
Teplotní odolnost:	- 40 - +90°C
Doba skladovatelnosti:	9 měsíců (při max. 25 °C)

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR:

Spectrum Franěk s.r.o.

Janovská 4, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 36 86 11, Fax: + 420 483 36 86 99
spectrum@spectrum-franek.cz, www.spectrum-franek.cz

SPECTRUM FRANEK