

Technický list

Carlofon UBS 482, antikorozi ochrana podvozku	obj. č. 40100
Popis výrobku:	Super ochranný nátěr na podvozky je dlouhodobý, thixotropní antikorozi prostředek na asfaltové bázi odolný proti oděru. Tento produkt nabízí dlouhotrvající antikorozi ochranu ve výrobě nákladních automobilů, podvozků a autobusů. Po vypřechání rozpouštědla získá výrobek výborně přilnavý elastický povrch, který výborně chrání proti odlétajícím kamínkům a klimatickým vlivům.
Použití:	Produkt je použitelný jako antikorozi ochrana podvozků, ve výrobě nákladních automobilů a autobusů. Další využití: • V automobilovém průmyslu • Ve výrobě karosérií • V autodílnách • Ve výrobě omnibusů • Pro domácí kutily
Zpracování:	Malé balení před použitím protřepat. Podklad musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Přípravek se nanáší prostřednictvím airless stříkacího zařízení nebo nasávací pistolí při tlaku od 3 do 6 barů. Ředí se dle způsobu aplikace. Nanášejte přípravek dokud nedosáhnete požadované tloušťky vrstvy. Při tlustších vrstvách se doporučuje mezi jednotlivými vrstvami nechat přípravek zaschnout. Přípravek při nástřiku nemlží, nevrásní ani nekape. Případné znečištění aplikačního přístroje ihned za čerstva očistěte rozpouštědlem.
Skladovatelnost:	Produkt nesmí být skladován při teplotě nižší než + 10° a vyšší než + 30°C. Nádoby chraňte před přímým slunečním zářením a zdrojem tepla. Při skladování v chladu a suchu je trvanlivost originálně uzavřených nádob 2 roky.

Technické údaje:		
Složení:	asfalt, rozpouštědlo, plnicí látky.	
Skupenství:	kapalné	
Barva:	Průhledná, černá	
Viskozita (20°C)	Brookfield	20 – 30 Pas (Spindel 4/V2)
Hustota (20°C)	DIN 51757	1,08 – 1,10 Kg/Ltr
Obsah pevných částic	DIN 53216 (3 h 120°C)	63,5 – 66,0 %
Vlastnosti:		
Doba utvoření povlaku při teplotě ± 20°C, 65% RV	60 – 90 min (± 600 mμ)	
Proschnutí při teplotě ± 20°C, 65% RV	3 – 4 hod (± 600 mμ)	
Chemická odolnost	voda, solná mlha, olej, lehké kyseliny a základy	
Teplotní odolnost po oddělení rozpouštědla	od - 25°C do + 80°C	
Spotřeba při tloušťce vrstvy ± 600 mμ za mokra	± 0,7 kg/m ²	
Čištění	Čerstvý materiál – rozpouštědlo Vytvrdlý materiál - mechanicky	
Ředění	rozpouštědlem	
Test solí DIN 50021	až >1000 hod Ri 0 = při tloušťce vrstvy 400 mμ	
Ohýbací test	DIN 53152 (+70°C) DIN 53152 (-30°C)	nepraská, neodlupuje se nepraská, neodlupuje se
Přilnavost:	na různé kovové podklady, PVC	
Přilnavý na	DIN 53151	Gt 0 na různé kovové a PVC povrchy

Bezpečnostní upozornění jsou uvedena v bezpečnostním listu!!

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR: