

Technické informace 2K Vrchní lak lesk



ColorMatic 2K bezbarvý lak s vysokým leskem extrémně odolný proti poškrábání. dvoukomponentní bezbarvý lak s velmi vysokou odolností proti benzínu, UV záření a povětrnostním vlivům. Vzhledem ke svému rychlému schnutí má velmi dobrý rozliv a snadno se leští. ColorMatic 2K čirý lak je vhodný zejména pro bodové opravy. Pro bodové opravy použijte i náš Spot blender. Předplněné ColorMatic spreje mlžou být přelakovány pomocí 2K laku po cca 30 minutách. Předchozí vrstva musí být však zcela proschlá.

Aplikace: Ideální pro bodové opravy a lakování dílů

Klikněte zde pro spuštění vide k 2K technologii

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce lesklý dvousložkový bezbarvý lak extrémně odolný proti poškrábání s velmi vysokou odolností vůči benzínu, UV záření a povětrnostním vlivům
- Bezpečná dlouhodobá ochrana proti korozi a oxidaci na kovových podkladech jako je ocel, zinek, hliník, měď, mosaz, broušená a kartáčovaná ocel
- Dlouhá doba zpracovatelnosti
- Rychleschnoucí
- Velmi dobrý rozliv
- Snadno se leští
- Výhodné 200ml balení bez zbytků

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Akryl
- **Barva:** bezbarvý
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku:** (při úhlu měření 60° podle. to DIN 67530) lesk: 85 jednotek lesku
- **Vydatnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
200 ml vystačí na cca 0,3 - 0,4 m²
500 ml vystačí na cca 0,8 - 1,0 m²
- **Podklad:**
základní nátěry na bázi rozpouštědel a vody
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Suché na prach: cca po 5 min
Suché na dotek: cca po 5 hodin
Vytvrdnutí: po 12 hodinách
Leštitelné: po 7 hodinách
Přetíratelný: po 12 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanášené vrstvy.
- **Teplotní odolnost:** do 120°C
- **Skladovatelnost:**
36 měsíců při vhodných podmínkách (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu do 60%)
- **Balení:**
2-složková plechovka, 200 a 500 ml
- **VOC:** 118,6g
- **Doba zpracovatelnosti:**
24 hodin při pokojové teplotě (20 - 25°C)

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Použití

- Základní nátěry lze po zaschnutí (cca 30min) přetírat ColorMatic 2K hi-speed vrchním lakem
- 2-3 plné vrstvy, 50μ
- Mezi jednotlivými vrstvami nechte 2 minuty zaschnout

Míchání složky A s tvrdidlem:

- Odstaňte ochranné víčko ze dna plechovky a pomocí vloženého kroužku vytáhněte čep zcela ven, tím se uvolní nůž, který pronikne stěnou hliníkové kartuše

