

TECHNICKÉ INFORMACE SADA NA BRZDOVÉ TŘMENY



Sada na brzdové třmeny, se skládá z

Čistič brzd sprej 400 ml

Barva 150 ml

Tužidlo 50 g

1 kartáč

1 špachtle

Zvyšuje sportovní vzhled na autě barevným akcentem na brzdových třmenech. Zvláště atraktivní v souvislosti se sportem na kolech z lehkých slitin.

KVALITA A VLASTNOSTI

Čistič na brzdové třmeny ve spreji:

- Speciální směs kovu-přátelské rozpouštědlo
- Odstraňuje olej, mastnotu, nečistoty a mazivo z brzd úplně.
- Také pro použití na motory, pumpy, linky atd.
- Odolnost vůči korozi a chemikáliím
- Nevodivé

Barva na brzdové třmeny + tužidlo:

- Vysoce kvalitní 2-komponentní akrylový lak + tužidlo
- Rychleschnoucí
- Bez olova
- Odolný lesk
- Odolný vůči vlivům počasí
- Odolný vůči palivu
- Vynikající přilnavost a krycí schopnost
- Rezistentní tvrdý vůči špíně i povrch

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- **Základ:**
Sprej na čištění brzdových třmenů: směs rozpouštědel
Barva na brzdové třmeny + tvrdidlo: akrylový lak na bázi 2K
- **Barva:** různorodá

- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
gloss: 80 gloss units
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu: sada je dostačující pro 4 brzdové třmeny
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Po 2 hodinách vytvrzování může být brzdové obložení kola znovu namontováno ale vozidlo by mělo být přemístěno nejdříve za 24 hodin.
Lak dosahuje konečné tvrdosti po 7 dnech.
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkost vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 140°C
- **Stabilita při skladování:**
barva/tužidlo: max. 2 roky v neotevřeném a originálním balení za předpokladu poskytnutí vhodného skladování (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Obsah sady:**
Sprej na čištění brzdových třmenů: aerosol, objem 400 ml
Plechovka s barvou na štětec, objem 150 ml
Tuba s tvrdidlem, objem 50 ml
1 štětec + 1 špachtle

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

NÁVOD K POUŽITÍ

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

Čištění:

- Před demontáží zvedněte vozidlo v souladu s pokyny výrobce. Brzdové obložení musí být odstraněno, pokud se chystáte natírat vnitřní stranu brzdových třmenů.
- Opatrně zakryjte objímky na ochranu proti prachu, gumové brzdové šňůry a závitů šroubů.
- Před i během použití nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Naneste čistič brzdových třmenů přímo na znečištění. Rovnoměrně nanášejte na vybraná místa, poté nechte přebytek čističe okapat.
- Odolnou špínu očistěte štětcem.

Lakování:

- Plechovku otevřete krátce před zpracováním.
- Po očištění brzdových třmenů (nechte 5 minut vyschnout) dobře promíchejte barvu s tvrdidlem v poměru 3 : 1. Počkejte 5 minut, poté opět důkladně promíchejte.
- Naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu za použití jemného vlasového kartáče.
- Počkejte 15 minut před aplikováním druhé vrstvy.
- Po 2 hodinách vytvrzování lze brzdové obložení a kola namontovat zpět. Vozidlo by mělo být použito nejdříve za 24 hodin. Lak získává konečnou tvrdost za 7 dní.

ORDER INFORMATION

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	BREMSSATTEL-SET dynamic black	Stück	661105
	BREMSSATTEL-SET hot orange	Stück	651687

	BREMSSATTEL-SET powergelb	Stück	889790
	BREMSSATTEL-SET racingrot	Stück	889783
	BREMSSATTEL-SET speedsilber	Stück	899683
	BREMSSATTEL-SET tuningblau	Stück	889776

Náhled tisku/další produkty

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Platné od 1. prosince, 2009

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.