

Stránka číslo: 01

Složení Disperze anorganických a organických pigmentů a plniv v pojivu na bázi vysychavých olejů s přídavkem sušidel a aditiv.

Vlastnosti a použití Barva je určena jako základní i vrchní pololesklý nátěr dřeva a kovu, pro vnitřní i venkovní prostředí. **Jako vrchní nátěr dřeva a kovu je barva UNIBAL O 2025 určena pouze do interiéru.** Není určeno k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a nátěrům dětského nábytku a hraček.

- ♦ velmi dobrá roztíratelnost
- ♦ vysoká pružnost
- ♦ tradiční přírodní nátěr na dřevo

Odstíny 1000 bílá, 2430 čokoládová, 5300 zeleň střední, 8440 červenohnědá

Parametry nátěrové hmoty	Konzistence	mírně tixotropní
	Obsah netěkavých látek	min. 99 % hmotn.
	Obsah netěkavých látek	min. 88 % obj.
	Bod vzplanutí	> 100 °C
	Hustota	1700 - 2200 kg/m ³

VOC, TOC	Kategorie: A/d	VOC: 0,01 kg/kg	TOC: 0,01 kg/kg
	Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 300		
	Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 100		

Zasychání	Teplota podkladu	23 °C
	Zaschlý proti prachu	do 40 hodin
	Proschlý	do 72 hodin

Vlastnosti zaschlého nátěru	Lesk	stupeň 2
	Kryvost	stupeň 1 - 2

**Teoretická
vydatnost** 8 - 10 m²/ kg na jednu vrstvu (40 – 60 μm)

Ředění S6006

Příprava podkladu Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému. Kovový podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Savé podklady musí být dále napuštěny vhodným napouštědlem a případně opatřeny vhodnou základní hmotou. Kovové podklady musí být opatřeny vhodnou základní antikorozi hmotou. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m². Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Podmínky aplikace Nanášejte za stálého a suchého počasí, minimální teplota vzduchu pro nanášení je 5 °C. Teplota podkladu nesmí být vyšší než 40 °C. Je velmi nevhodné provádět aplikaci barvy během horkého letního dne. Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75 %. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 23 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 – 70 %.

Postup práce Před použitím obsah důkladně rozmíchejte a podle potřeby nařed'te.
Nátěr dřeva:

- 1x nátěr olejovým napouštědlem UNIBAL FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ O 1000. Po ca 20 minutách je nutné setřít přebytečnou fermež tak, aby na povrchu nezůstal lesklý nátěr

UNIBAL® FERMEŽOVÁ BARVA O 2025

Olejová barva univerzální

Stránka číslo: 02

2. po 48 h zasychání povrch přebrousit brusným papírem
3. 1 až 2x nátěr podkladovou barvou UNIBAL FERMEŽOVÁ BARVA O 2025 (interval nanášení 48 h/23 °C)
4. 1 až 2x nátěr vrchním emailem INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013 nebo LAZUROL OKNOBAL EMAIL U 2015 (interval nanášení 24 h/23 °C)

Nátěr kovu:

1. 1x nátěr základní barvou PRAGOPRIMER STANDARD S 2000 nebo FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003
2. po 24 h zasychání místní tmelení tmelem např. BKP RAPID, vybroušení tmelené plochy brusným papírem
3. 2 až 3x nátěr podkladovou barvou UNIBAL FERMEŽOVÁ BARVA O 2025 (interval nanášení 48 h/23 °C)

Způsob aplikace Štětce váleček**Manipulace**

Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne.

Při zasažení pokožky odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachujte oči důkladně po dobu 10 až 15 minut čistou vodou. Při požití vypláchněte ústa vodou. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností a při náhodném požití a zasažení očí vždy okamžitě vyhledejte lékaře.

Skladovatelnost

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 24 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Nehořlavá kapalina.

Balení

1 kg; 4 kg

Likvidace obalů a odpadů

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Save materiály znečištěné barvou O 2025 (hadry, piliny apod.) představují požární riziko a mohou se samy vznítit. Je proto nezbytné tyto materiály neprodleně zlikvidovat - spálit nebo uložit do nádoby s vodou.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.