

Histolith Fassadenkalk

Vápenná barva s přidavkem lněného oleje, odolná vlivům povětrnosti.



Popis výrobku

Účel použití	Pro autentické vápenné nátěry, především v oblasti památkové péče. Zvláště vhodná k nátěrům omítek s vysokým podílem vápna, a k renovacím nasákových minerálních nátěrů.	
Vlastnosti	■ odolná vlivům povětrnosti - světlostálé pigmenty - vysoká prodyšnost pro vodní páry - není hydrofobizovaná - s minimálním prnutím	
Materiálová báze	Vápno, minerální pigmenty a plniva, malý podíl organických přísad (< 5%) pro zvýšení odolnosti vlivům povětrnosti a zlepšení zpracovatelnosti (m.j. lněný olej).	
Balení / velikosti nádob	Vědro 18 kg.	
Barevné odstíny	Bílý, jako skladové zboží, tónovaný na objednání. Pro konečný nátěr na ucelené ploše použijte pouze materiál jedné výrobní šarže, nebo různé šarže navzájem promíchejte. Samostatné tónování je možné tónovacími barvami odolnými vápnu, nebo práškovými pigmenty. Vhodnost pigmentů předem vyzkoušejte.	
Stupeň lesku	Velmi matný.	
Skladování	V chladu, ale ne na mrazu.	
Technická data	■ Hustota: ■ Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi $s_d H_2O$:	cca 1,5 g/cm³ cca 0,03m

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Podklad musí být bez nečistot, oddělujících se součástí, a musí být suchý.
Úprava podkladového materiálu	Nové omítky tříd PI, PII a PIII: Nové omítky nechte dostatečný čas vyžrát. Omítky třídy PI alespoň 4 týdny, omítky tříd PII a PIII alespoň 2 týdny – rozhodující je skutečné vyžrání omítky. Slinuté plochy odstraňte přípravkem Histolith Fluat. Alternativně lze Histolith Fassadenkalk nanášet postupem fresky cca 24 hodiny po nanesení omítky. Při tomto způsobu nanášení je nutné počítat se zvýšeným rizikem brevných nepravidelností – zvláště u tónované barvy Staré nenatřené omítky a minerální nátěry: Povrch dobře očistěte. Špatně držící vrstvy odstraňte.



	Plochy napadené mechy a řasami: Mechy a řasy mechanicky odstraňte. Plochy natřete přípravkem Capatox, a nechte dostatečně vyschnout. Opravy omítek: Při opravách otevřených trhlin a poškozených omítkových ploch je třeba dbát na to, aby malta na opravu odpovídala svou pevností a strukturou dané omítky. Opravená místa musí být před provedením nátěru dostatečně zatvrdlá a vyzrálá. Opravená místa ošetřete přípravkem Histolith Fluat a dobře opláchněte vodou. Přírodní kámen: Jako podklad jsou vhodné pouze nasákavé druhy kamene. Podle možnosti vždy ověřte snášenlivost podkladu s nátěrem na zkušební ploše. Podklad dobře očistěte. Nepevné vrstvy odstraňte. Pozor: V případě kamene s obsahem vodorozpustných látek může dojít k puchýřování nátěru nebo tvorbě skvrn. Impregnace: Trvanlivost ploch nadměrně vystavených vlivům povětrnosti, nebo ležících v oblasti odstříkující vody, lze zvýšit impregnací přípravkem Histolith Fassadenschutz. Impregnaci lze nanášet nejdříve 7 dnů po nanesení barvy. Příprava materiálu Postup nanášení Postup nanášení jednotlivých vrstev Spotřeba Podmínky při zpracování Vysychání / doba vysychání Čistění nářadí Upozornění
	Materiál před použitím promíchejte a podle potřeby zřed'te max. 10% čisté vody. Pro památkově chráněné objekty doporučujeme nanášení barvy štětkou. Po přípravě podkladu jeden základní a jeden finální nátěr. Podle nasákavosti podkladu lze barvu ředit maximálně 10 %. Silně nebo nerovnoměrně nasákavé podklady předem opatřete penetračním nátěrem Histolith Silikat Fixativ ředěným 2:1 až 1:1 vodou, podle nasákavosti podkladu. Cca 200 – 250 g/m² na jednu vrstvu. Na drsných plochách se spotřeba příslušně zvýší (směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše). Nezpracovávejte při teplotě pod +7 °C (teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání), za přímého slunečního záření, deště nebo silného větru. Pozor na nebezpečí nočních mrazů. Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % bude barva vyschlá na povrchu za 4 – 6 hodin, schopná dalšího nátěru za 12 hodin, po třech dnech odolná dešti. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti se tyto doby prodlužují. Okamžitě po použití vodou. Podle stavu podkladu a klimatických podmínek se mohou vyskytnout barevné odchylky nebo skvrny. Doporučuje se předem nanést zkušební plochu, i pro vyzkoušení snášenlivosti barvy s podkladem. Aby se zabránilo značení tahů, natírejte ucelenou plochu najednou a tahy napojujte do mokrého.

Pokyny	
Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Obsahuje hydroxid vápenatý. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtete údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte mýdlem a vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Kontaminovaný oděv svlékněte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
Prosím pozor (stav v době tisku)	Okolí natíraných ploch pečlivě zakryjte, především sklo, keramiku, lakované plochy, obklady, kámen, kov a dřevo.
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (kod 08 01 11). Znečištěné obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kod 15 01 10).
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l. Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: dubna 2021

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz