



ISOFILLER 1K

C23VERZE: 160330
Str.: 1/2

ANTI-KOROZNÍ REAKTIVNÍ ZÁKLAD

POPIS

ISOFILLER 1K je antikorozní reaktivní základ pro autoopravárenství, který má vynikající přilnavost na velkou škálu povrchů. Poskytuje rychlé schnutí, má antikorozní vlastnosti a lze jej použít jako základový plnič či jako přilnavostní základ.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ: Vinylový
Barva: Šedá
Specifická hmotnost: 1,05 kg/l při 20°C

	Antikorozní základ	Přilnavostní základ	
	100 : 10	100 : 50	
Tloušťka suché vrstvy:	60 mikronů	20 mikronů	dvě vrstvy
VOC:	688 g/l	745 g/l	směs k aplikaci 2004/42/EC-IIIB(c3) (780)

PŘÍPRAVA POVRCHU

Postup		Ocel	Hliník	Galvanizované	Kataforéza	Tmel	Původní lak
	P150-240	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MÍCHACÍ POMĚR

Isofiller 1K	
SO72	100:10-50 objemově

APLIKAČNÍ METODA

	mm	bar	cm		
	1,5 - 1,7	3 - 3,5	15 - 20	2 vrstvy	5 min. 20°C
		2	10		

DOBA SCHNUTÍ

			
20 °C	10 min.	45 min.	45 min.

BROUŠENÍ

						
počáteční	P360	P360	počáteční		P800	P800
konečné	P400	P400	konečné		P1000	P1000

POZNÁMKY

Před přelakováním musí být zbroušen.
Přelakovatelný s 2K laky a základy. Nelze přelakovat bázovými laky.

ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Vyčistěte čisticím ředidlem před vypršením doby zpracovatelnosti.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.