

Technický list

SPEED PLUS 40892, 40893, 40894

Vlastnosti: Carlofon Speed Plus je jednokomponentní polyuretanové lepidlo pro přímé zasklívání autoskel, které se aplikuje za studena. Hlavní vlastnosti:

- dobrá přilnavost k lakům
- rychlé schnutí
- minimální zápach
- vynikající zpracování
- nízká vodivost
- vysoká pružnost
- neobsahuje rozpouštědla a PVC
- vhodné pro všechna vozidla
- aplikace při teplotách od -18 °C do 45 °C
- schválený OEM
- crash test schválený podle FMVSS 212
- odolný povětrnostním vlivům

Lepidlo Carlofon Speed Plus je určeno spolu se přípravnými produkty pro použití při výměně polyuretanu v přímém zasklívání jak pro autoskla tak pro lepení dalších dílů v automobilovém průmyslu. Lepidlo Speed Plus má nízkou vodivost a tak zabraňuje kontaktní korozi.

Aplikace: Aplikace lepidla se provádí vytlačováním z kartuší nebo salámového balení. Použití je vhodné pouze pro zkušené uživatele. U speciálních aplikací doporučujeme provést zkoušku.

Zdraví a bezpečnosti: Carlofon Speed Plus musí být podle 1907/2006EC označen symbolem Xn.
Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu.

Skladování: Skladujte při teplotách mezi 5 °C a 35 °C.

Balení: 310 ml kartuše
400 ml salámové balení
600 ml salámové balení

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR:

Spectrum Franěk s.r.o.
Janovská 4, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 36 86 11, Fax: + 420 483 36 86 99
spectrum@spectrum-franek.cz, www.spectrum-franek.cz

SPECTRUM FRANEK

Technická data:

Základ:	polyuretan
Barva:	černá pasta
Schnutí:	vlhkostní
Hustota (DIN 53217-4):	cca 1.130 kg/m ³
Stabilita:	velmi dobrá
Aplikační teplota:	5 – 35 °C
Doba tvorby povlaku:	cca 15 min.
Vytvrdnutí:	cca 3,5 – 4 mm / 24 hod.
Pevnost Shore A (DIN53505):	cca 61
Pevnost v tahu (DIN 53504):	cca 10 MPa
Prodloužení při roztržení (DIN 53504):	cca 400 %
Pevnost v roztržení (DIN 53515):	12 N/mm
Pevnost v tahu (DIN EN 1465):	cca 7 MPa
Modul pružnosti ve smyku (DIN 54451):	cca 2,5 MPa
Objemový odpor (DIN 60093):	cca 10 ⁷ Ωcm
Teplota skelného přechodu:	cca -40°C
Teplotní odolnost:	< 80°C
- krátkodobá (cca 1 hod.)	< 120 °C
Doba skladovatelnosti:	12 měsíců (při 15 – 25 °C)
Doba bezpečného odjezdu (FMVSS 212/208):	
- bez airbagu	30 minut
- s airbagy	30 minut

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR:

Spectrum Franěk s.r.o.

Janovská 4, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 36 86 11, Fax: + 420 483 36 86 99
spectrum@spectrum-franek.cz, www.spectrum-franek.cz

SPECTRUM FRANEK