

Informace o výrobku

PODKLADY NA UMĚLÉ HMOTY:

1K PLASTPRIMER 1.823.1500

1K PLASTPRIMER AEROSOL 1.880.1600

POPIS PRODUKTU

1K Plastprimer je 1-složkový podklad pro umělé hmoty. Má všeobecné uplatnění. Tento transparentní produkt může být použit jako adhezni přípravek při lakování všech částí z umělé hmoty montovaných v automobilech, které nebyly průmyslově pokryté podkladem.

1K Plastprimer je i v praktickém a pohodlném aerosolovém balení. Díky tomu není třeba používat pistole a čistit ji po práci. Umožňuje to získat úspory v podobě redukce spotřeby čistících prostředků a zkrácení času práce.

PODKLAD

Umělé hmoty používané v automobilovém průmyslu.

Použití 1K Plastprimer-u se nepožaduje v případě skelného vlákna a povlacích z pryskyřice. Pokud chceme lakovat velké množství dílů v rámci výrobního procesu OEM, nutno se obrátit na technické oddělení MaxMeyer a vyžádat přesné pokyny týkající se technologie lakování jednotlivých druhů umělých hmot.




PŘÍPRAVA

1. Vyčistit povrch vodou (nejlépe teplou) a čistícím prostředkem.
2. Přemýt antislídkovým odmašťovačem 3600.
3. Promíchat důkladně produkt před použitím (aerosem nutno energicky potřást).
4. Produkt je připraven k použití.




APLIKACE

Gravitační: 1,3-1,4 mm
Tlak: podle doporučení producenta zařízení
Počet vrstev: 2 lehké
Doporučovaná síla vrstvy: 3-5 µm
Maximální síla vrstvy: 10 µm



Držet nádobku ve vzdálenosti 15-20 cm od povrchu.
Počet vrstev: 2
Doporučovaná síla vrstvy: 3-5 µm
Maximální síla vrstvy: 10 µm



SCHNUTÍ ve 20°C

Odpařování mezi vrstvami 5-10 minut
Aplikace laku 25-30 minut (maximum 4 hodiny)

POKRÝVÁNÍ

Je možné do 4 hodin bez nutnosti broušení.



BROUŠENÍ

Není požadováno. Je-li to nutné, zmatovat šedou brusnou vlákninou a opětovně pokrýt podkladem 1K Plastprimer.

DALŠÍ PRODUKT

Všechny akrylové a polyuretanové plniče 2K z nabídky MaxMeyer.
Barvy: Duralit Car, Premium UHS Duralit, Maxicar HS.



TECHNICKÉ INFORMACE

Balení: 1 litr (plechovka) i 0,4 litru (aerosol)
Skládování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.
Teoretická vydatnost: 8,2 m²/l hotové směsi při síle vrstvy 5 µm.



BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Prosíme číst informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž používat osobní ochranné pomůcky.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vymínáme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.



MaxMeyer

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13
www.maxmeyer.com