

Informace o výrobku

TMEL S VLÁKNEM STARFLEX FIBER 1.838.2307

POPIS PRODUKTU

Starflex Fiber je polyesterový tmel zesílený skelným vláknem. Má dokonalou adhezi. Používá se pro vyplňování nerovností, opravování a rekonstrukci vážně poškozených částí automobilu.

Starflex Fiber má široké možnosti použití v renovačních dílnách, a také v samostatných a řemeslnických aplikacích.

PODKLAD


- Holý kov
- Skelné vlákno, povlak s pryskyřicí
- Litina

Důležité: Nenanášet na podklad Ecophos, termoplastické a na rozpouštědla citlivé podklady. V případě použití tmelu Starflex na těchto podkladech je nutné z povrchu odstranit celý nátěr a provádět opravu v rozmezí odhaleného povrchu.



PŘÍPRAVA

Přemýt antsilikonovým odmašťovačem 3600. Staré nátěry obrousit papírem P80.



HMOTNOSTNÍ POMĚR

Starflex Fiber	1
Tvrdidlo 2303	2%
Trvanlivost směsi	9-10 minut




APLIKACE

Počet vrstev:	1 nebo více
Maximální síla vrstvy:	do několika milimetrů



SCHNUTÍ ve 20°C

20-30 minut



Broušení

na sucho	P80-P120
----------	----------

DALŠÍ PRODUKT

Všechny tmely a podklady z nabídky MaxMeyer.



TECHNICKÉ INFORMACE

Balení: 1 kilogram (tvrdidlo 2303: tuba 30 gramů)

Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.



BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Prosíme číst informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí obsažené v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž používat osobní ochranné pomůcky.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vymínáme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.



MaxMeyer

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

www.maxmeyer.com