

UHS ČIRÝ LAK 0330

1.360.0330

AKRYLOVÝ ČIRÝ LAK UHS

UHS ČIRÝ LAK 0330 je 2K čirý lak s velmi vysokým obsahem pevných částic a s velmi malým obsahem rozpouštědla. Je speciálně vytvořen, aby splňoval nejpřísnější předpisy týkající se emise rozpouštědel.

UHS ČIRÝ LAK 0330 lze použít pro bodové opravy, opravy celých dílů nebo úplné přestříkání ve 2 - 3 vrstvách pro nejlepší výsledky a trvanlivost.

UHS ČIRÝ LAK 0330 nabízí vysoký obsah pevných částic, rychlé schnutí, pevnou a tvrdou vrstvu, vynikající lesk, možnost výběru různých tužidel pro různé typy oprav.

PODKLADY

Bázový lak AQUAMAX

PŘÍPRAVA

Před aplikací čirého laku nechte AquaMax důkladně zaschnout.

Před aplikací čirého laku otřete antistatickou utěrkou.



	OBJEM
UHS ČIRÝ LAK 0330	1000
HS TUŽIDLO	500
ŘEDIDLO	150
VISKOZITA- DIN4, 20°C	19-21"
DOBA ZPRACOVATELNOSTI	1 h. při 20°C. *

*** Při použití s 1.954.2880 musí být tento lak po namíchání ihned použit.**

Jako u všech UHS produktů může nízká teplota směsi způsobovat obtíže při aplikaci a absorpci přestříkání. Velmi doporučujeme aplikovat namíchaný produkt při teplotách vyšších než 15°C.

TUŽIDLA - ŘEDIDLA

HS TUŽIDLA	1.954.2860	Střední	částečné a úplné přestříkání
	1.954.2870	Rychlé	bodové opravy a celé díly pod 25°C
	1.954.2880	Expresní	2 díly maximálně
ŘEDIDLA	1.911.2510	Normální	bodové opravy a celé díly pod 25°C
	1.911.2520	Pomalé	celé díly a úplné přestříkání


PŘÍSADY

Flexibilní přísada	AD1208	10-30 %
Antisilicon	AD2341	0,5-2%
Strukturální přísada	1.975.5500/1	viz. tech. list
Matovací báze	1.977.5502	100% (lesk 50=pololesk)

VIZ TECHNICKÝ LIST

414V
411V
489V
488V





APLIKACE

Nastavení stříkací pistole

Tryska stříkací pistole

Tlak pistole

Počet vrstev

Doporučená tloušťka

1,2-1,5 mm

Podle doporučení výrobce

1 střední vrstva + 1 plná vrstva nebo 2 plné vrstvy

50/60 mikronů

Důležité :

Jednovrstvá aplikace:

Aplikujte jednu střední vrstvu následovanou plnou vrstvou. První vrstvu aplikujte na všechny opravované plochy před nanesením druhé vrstvy. U méně než 3 dílů nechte odvětrat 2-3 minuty mezi vrstvami. U více než 3 dílů není odvětrání potřeba.

Dvouvrstvá aplikace:

Aplikujte 2 plné vrstvy s odvětráním 5 minut mezi vrstvami.

NEAPLIKUJTE více vrstev než je stanoveno. Doporučená tloušťka vrstvy viz výše je snadno dosažena.



SCHNUTÍ

Schnutí v boxu

s tužidlem 2860

30 minut 60°C

s tužidlem 2870

20 minut 60°C

Odvětrání před sušením v boxu

0-5 minut

Sušení infrazářičem

střední vlny

15 minut

krátké vlny

10 minut

Schnutí na vzduchu - při 20°C

s tužidlem 2880

16 hodin při 20°C



PŘELAKOVÁNÍ

Přelakovatelný po zbrúšení



TECHNICKÉ ÚDAJE

Balení

5 l.

Skladování

skladujte na chladném a suchém místě

Teoretická vydatnost

10,2 m3/l namíchaného produktu při tloušťce 50 micronů

INFORMATION O VOC

Limit EU pro tento produkt (produktová kategorie: IIB.d) namíchaný k použití je max. 420g/l VOC. Obsah VOC tohoto produktu namíchaného k použití je max. 420 g/l.

Podle zvoleného způsobu použití skutečný obsah VOC tohoto produktu může být nižší.



ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento produkt je pouze pro profesionální použití a není určen pro jiné účely, než zde uvedené. Informace v tomto technickém listě jsou založeny na současných vědeckých a technických znalostech a uživatel je odpovědný učinit veškeré kroky pro zajištění stability produktu pro dané použití.

Pro informace týkající se zdraví a bezpečnosti prosím nahlédněte do bezpečnostních listů, k dispozici také na:
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

PPG Industries (UK) Limited.
MaxMeyer Division
Customer Service & Sales Group,
Needham Road,
Stowmarket,
Suffolk.
IP14 2AD,
England.
Tel: 01449 771779
Fax: 01449 773495


MaxMeyer a logo MaxMeyer



jsou obchodní značky PPG Industries.

© 2006 PPG Industries. All rights reserved.





MÍCHÁNÍ DLE VÁHY

POKYNY PRO MÍCHÁNÍ DLE VÁHY			
Tam kde je požadováno určité množství čírého laku, je nejlepší provést míchání dle váhy, pomocí tabulky níže. Hmotnosti jsou kumulativní - netárujte prosím váhy mezi přidáváním.			
MÍCHÁNÍ DLE VÁHY			
Požadované množství laku namíchaného k použití (v litrech)	Váha 1.360.0330	Váha 1.954.2860 1.954.2870 1.954.2880	Váha 1.911.2510 1.911.2520
0.10 L	60 g	93 g	101 g
0.20 L	121 g	185 g	201 g
0.25 L	151 g	231 g	252 g
0.33 L	199 g	305 g	333 g
0.50 L	301 g	463 g	504 g
0.75 L	452 g	694 g	756 g
1.0 L	603 g	926 g	1008 g
1.5 L	904 g	1388 g	1511 g
2.0 L	1206 g	1852 g	2016 g
2.5 L	1508 g	2314 g	2519 g

