

Informace o výrobku

ŘEDIDLO PRO ROZSTŘIK RACCORD 1.911.5405

POPIS PRODUKTU

Raccord je ředidlo, které může být používáno pro malé opravy nezávisle na tom, zda povrch bude nebo nebude leštěn.

Používá se s liniemi Duralit Car, Premium UHS Duralit nebo s akrylovými bezbarvými laky 2K z nabídky MaxMeyer v malých opravách vícevrstevných odstínů.

Raccord je zvláště doporučovaný pro malé opravy, protože rozpouští stříkanou mlhu na okrajích opravované plochy.

APLIKACE



Akrylové barvy a bezbarvé laky – bez leštění:


- Nanést jeden z plničů 2K z nabídky MaxMeyer.
- Zmatovat rovněž přilehlý povrch pomocí jemné brusné vlákny podle technického návodu příslušného produktu.
- Přetřít antistatickou utěrkou.
- Nanést dvě vrstvy laku na povrch s plničem, překračujíc několik centimetrů za tento povrch.
- Přidat ředidlo RACCORD do materiálu v pistoli (1:1) a aplikovat směs i na zmatovanou plochu.
- Poté pokrýt povrch čistým ředidlem RACCORD. Doporučuje se rozstřík směrem dovnitř a snížení množství materiálu a tlaku.

Po vyschnutí, bude-li třeba, je možné vyleštit povrch.

Akrylové barvy a bezbarvé laky – s leštěním:



- Nanést jeden z plničů 2K z nabídky MaxMeyer.
- Zmatovat rovněž přilehlý povrch pomocí jemné brusné vlákny podle technického návodu příslušného produktu.
- Přetřít antistatickou utěrkou.
- Nanést dvě vrstvy laku na povrch s plničem, překračujíc několik centimetrů za okraje tohoto povrchu.
- Přidat ředidlo RACCORD do materiálu v pistoli (1:1) a aplikovat směs i na zmatovanou plochu.
- Poté opětovně zředit (1:1) materiál, který zůstal v pistoli, a zopakovat proces, rozšiřujíc povrch aplikace o několik centimetrů.
- Jako poslední vrstvu nanést čisté ředidlo RACCORD. Doporučuje se rozstřík směrem dovnitř a redukce množství materiálu a tlaku.
- Po úplném vyschnutí vyleštit povrch.





TECHNICKÉ INFORMACE

Balení: 1 litr a 5 litrů

Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.



BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Prosíme číst informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž používat osobní ochranné pomůcky.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vymínáme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.



MaxMeyer

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

www.maxmeyer.com