

Mipa WBS Body Coat

Popis:	Vodouředitelná ochrana proti odletujícím kamínkům. Je šetrná k životnímu prostředí a má protihlukový efekt. Doporučuje se také pro použití jako izolační vrstva s hladkým povrchem		
Vlastnosti:	- strukturální nátěr s vynikající odolností proti odletujícímu stěrku - vynikající přilnavost a vysoká odolnost proti oděru - skvělá ochrana proti vodě, štětku a soli - odolný proti oleji a benzínu (DIN 53 168) - trvale elastický při všech povětrnostních podmínkách (horko a chladno) - vysoká stabilita - dobré zvuk tlumící vlastnosti - teplotní odolnost do 150 °C - přelakovatelný s většinou obvyklých opravárenských laků		
Složení:	Disperze syntetické pryskyřice podle DIN 53 947		
Barvy:	Světle šedá, tmavě šedá, černá		
Specifikace:	Stupeň lesku	hedvábně matný	DIN 67 530
	Spec. hmotnost	1,30 – 1,40 g/cm ³	DIN 51 757
	Viskozita	95 dPas	DIN 53 019
	Hodnota pH	8,4	DIN 53 785
	Elasticita	> 8 mm	DIN 53 156
Skladování:	Min. 2 roky v uzavřených originálních plechovkách. Skladujte v suchu a chraňte před mrazem.		
Označení nebezpečnosti:	Není nutné označení podle VbF nebo ADR/RID		
Podmínky při zpracování:	Vyhněte se zpracování při teplotách nižších než +10°C nebo vyšších než 35°C. Relativní vlhkost vzduchu μ : max. 75 %.		

Vhodné povrchy: Čisté a odmaštěné podvozky, zbroušené a vyčištěné staré laky, základované nebo tmelené povrchy.
Přílnavý na: železo, zinek, hliník, PVC (DIN 53151): GT0

Příprava povrchu: Povrch musí být čistý, suchý, zbavený rzi, oleje a mastnoty. Železo a ocel musí být předem ošetřeny antikorozi ochranou. Hliník a staré laky by měly být zbroušeny.

Aplikace: Před použitím materiál dobře promíchejte. Pro pistole se sáním používejte pouze 1 l plechovky.

Ředění: Materiál se dodává připravený k použití. Přidáním 5 % vody lze dosáhnout jemnější struktury.

Postup aplikace:	Stříkáním (vzduch):	Airless/Airmix (bez vzduchu):
	Jako izolační základ	Jako ochrana proti šterku
Viskozita	20 s 4 mm DIN	dodací viskozita
Tryska	1,3 – 1,4 mm	0,43 mm
Tlak	3 – 4 barů	120 – 180 bar
Tloušťka vrstvy	40 – 50 μ	300 μ
Počet vrstev	2	1 – 2
Úhel stříkání	50 °C (podle velikosti plochy)	
Odvětrání mezi vrstvami	5 – 10 min.	

Doby schnutí: Před umělým sušením nechte 10 – 15 min. odvětrat. Schnutí se prodlužuje při nízkých teplotách, vysoké vlhkosti a silných vrstvách.

Při dobrém větrání jsou platné tyto doby schnutí:

	<u>20°C</u>	<u>60°C</u>
bezprašný	40 min.	15 min.
suchý na dotyk	70 min.	20 min.
přelakovatelný	70 min.	20 min.
zcela suchý	24 h	1 h

Spotřeba: 3 – 5 m² / litr

Bezpečnostní pokyny Mipa WBS Body Coat je mírně zásaditý. Chraňte oči a pokožku před postříkáním. Jakékoliv stopy barvy okamžitě smyjte dostatečným množstvím vody. Dodržujte všeobecná pravidla hygieny. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Čištění nástrojů Nástroje ihned po použití očistěte vodou. Prach ze stříkání by měl být okamžitě smyt vodou. Zaschlý film lze odstranit odstraňovačem laků (Mipa Abbeizfluid).