

TECHNICKÉ INFORMACE VOSK NA DUTINY



MoTip vosk na dutiny efektivně chrání karosérie dutin vozidel, které jsou obzvláště náchylné vůči korozi, jako např. dveře, boční panely, kapoty atd. Korozi zabráníte pravidelným nanášením dostatečně tenké vrstvy tak, aby ochránila kov.

Tento vosk má skvělou vodoodpudivost a penetrační vlastnosti. Již po prvním nanesení se objeví lehce lepkavý film se samo regenerujícími vlastnostmi, které také mohou být použity na ochranu prostoru kolem motoru.

Typický zápach spojený s běžnými vosky mizí, jakmile se nátěr jednou nahřeje sluncem nebo motorem.

Dostupný ve spreji o obsahu 500 ml a v kartuši 1000 ml k aplikaci stříkací pistolí.

KVALITA A VLASTNOSTI

- Vynikající penetrace pro těžko dostupné místa dutin auta.
- Eliminace a vytěsnění již přítomné vody.
- Jednoduchá aplikace.
- Automatická oprava již vytvořených menších škod způsobených vytlačováním vody.
- Ochrana proti korozi.
- Vynikající přilnavost.
- Odolný proti povětrnostním vlivům, slabým kyselinám a zásadám
- Nesmí být přelakovaný lakem
- Čištění: čerstvě znečištěný materiál rozpouštědlem, zaschlý materiál mechanicky

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Aerosol:

- **Základ pojiva:** rozpouštědlo, vosk, aditiva
- **Barva:** bílá-transparentní
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor ($=10^{\circ}\text{--}25^{\circ}\text{C}$, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 500 ml

Kartuš k aplikaci stříkací pistolí:

- **Základ pojiva:** rozpouštědla, vosk, aditiva
- **Barva:** bílá-transparentní
- **Konzistence:** Kapalina

- **Viskozita (20°C)** (DIN 53211 DIN 4 mm): 20 - 25 sek.
- **Specifická hustota (20°C)** (dle DIN 51757): 0.83 - 0.87 kg/litr.
- **Obsah tuhých látek** (DIN 53216) (3 hodiny při 120°C): přibližně 42.5 - 46.5 %
- **Suchý na dotek (20°C, 65% RV):**
90 - 120 minut ($\pm 100\mu$)
- **Zcela suchý (20°C, 65% RV):**
2 - 3 hodiny ($\pm 100\mu$)
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikované vrstvy.
- **Chemicky odolná proti:** vodě, soli, oleji, kyselinám a zásadám
- **Teplotní odolnost (vytvrzeno):** -25°C až +160°C
- **Použití s tloušťkou vrstvy $\pm 200\mu$ suché:** ± 0.2 ltr/m²
- **Test v solné mlze (DIN 50021):** až 1000 hodin Ri 0 při 100 μ suchá vrstva
- **Stabilita při skladování:**
2 roky v případě poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
Kartuš k aplikaci stříkací pistolí, maximální objem 1000 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace spreje:

- nádobka by měla mít pokojovou teplotu.
- Provozní teplota 15 až 25°C.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte.
- Nasaďte přiložený adaptér na stříkací hlavu.
- Aplikujte vosk hojně do dutiny.
- Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stiskněte ventil, čímž dojde k jeho vyčištění.

Aplikace Kartuše stříkací pistolí:

- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte.
- Našroubujte 1000 ml nádobu do speciální stříkací pistole na stlačený vzduch.
- Lze nádobu také ponořit a aplikovat pod vodou.
- Provozní tlak je mezi 3 a 6 bary.

- Vstříkněte vosk hojně do dutiny.
- Produkt mists výborně.
- V případě potřeby lze čerstvě použitou stříkací pistoli vyčistit rozpouštědlem.

ORDER INFORMATION

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	Hohlraumversiegelung 1000	1 l	000034
	Hohlraumversiegelung 500	500 ml	000046

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

20 června

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.