

Technický list

Konzervátor dutin, hnědý	obj. č. 40200
Popis výrobku:	Konzervátor na ochranu dutin ML je antikorozní přípravek ve spreji určený na dutiny automobilů, nákladních vozů a autobusů. Tento výrobek má vynikající penetrační účinky a spolehlivě odvádí vodu. Po odpaření rozpouštědla získá produkt lehce lepivý voskový film na povrchu. Produkt je odolný střídavým klimatickým podmínkám.
Použití:	Tento výrobek se používá jako antikorozní ochrana ve spreji na konzervaci dutin automobilů, nákladních vozů a autobusů, ale i jako obvyklý antikorozní prostředek na stroje, strojní součástky a přístroje. Konzervátor dutin ML je vhodný i jako náhrada ostatních obvyklých antikorozních prostředků : • V průmyslu • Ve výrobě karoserií • V autodílnách • V kovodělném průmyslu • V lodní průmyslové výstavbě • Ve výrobě omnibusů
Zpracování:	Před použitím silně protřepat. Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a olejů. Výrobek Konzervátor dutin ML je připraven k okamžitému upotřebení. Nanášejte tento produkt na povrch dokud nedocílíte požadované vrstvy. Při nanášení tlustších vrstev se doporučuje nechat mezi jednotlivými vrstvami výrobek zaschnout. Sprej po použití otočte a vyprázdněte ventil.
Skladování:	Tento výrobek nesmí být skladován při teplotě nižší než +10°C a vyšší než +30°C. Chraňte nádoby před přímým sluncem a zdrojem tepla. Skladujte v chladu a suchu. Uzavřené originální nádoby jsou skladovatelné min. 2 roky.

--	--

483 36 86 11,

Technické údaje:	
Složení:	Rozpouštědlo, vosky, hnací plyny
Barva:	Viditelná
Hustota (20°C) DIN 51757	0,71-0,75 kg/ ltr
Obsah pevných částic DIN 53216 (3hod 120°C)	29,0 – 31,0 %
Teplota zpracování:	10 – 25°C
Vlastnosti:	
Doba tvorby povrchu při ± 20°C, 65% RV	120-180 minuty (± 100 mμ)
Proschnutí při ± 20°C, 65% RV	3-4 hod (± 100 mμ)
Teplotní odolnost po spojení	-25°C do +80°C
Spotřeba, tloušťka vrstvy ± 100 mμ	± 0,1 ltr/m ²
Čištění: za mokra Čerstvý materiál Vytvrdlý materiál	Rozpouštědlem mechanicky
Ředění:	Rozpouštědlem
Test stříkáním soli DIN 50021	Do 480hod, 0 při 50 mμ tloušťce vrstvy
Ohýbací zkouška: DIN 53152 (+70°C) DIN 53152 (-30°C)	netvoří trhliny, nepraská, neodlupuje se netvoří trhliny, nepraská, neodlupuje se

Přilnavý na:	Různé kovové povrchy
Upozornění:	Tyto informace o výrobku slouží pouze jako nezávazné rady spotřebitelům a nevztahuje se na ně žádná záruka. Provéřte, zda je výrobek určen pro Váš účel použití. Pro poradenství jsme Vám rádi k dispozici.

Bezpečnostní upozornění jsou uvedena v bezpečnostním listu!!

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR:

483 36 86 11,