



# MULTYFILLER EXPRESS

## C19

VERZE: 190313  
Strana: 1/5

### 2K AKRYLOVÝ ZÁKLADOVÝ PLNIČ 4:1

#### POPIS

**MULTYFILLER EXPRESS** je dvoukomponentní akrylový základový plnič pro opravy karoserií. Vyniká kvalitou a velmi snadnou aplikací v každém prostředí.

**MULTYFILLER EXPRESS** má vynikající izolační vlastnosti a skvělou přilnavost ke tmelům, plničům a dobře zbrúšeným vytvrzým lakům.

#### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI



<b>Základ:</b>	2K akrylát
<b>Barva:</b>	ME0 - bílá ME1 - světle šedá ME3 - střední šedá ME6 - černá
<b>Měrná hmotnost:</b>	1,60 kg/l při 20°C



	<i>Silnovrstvý plnič</i>	<i>Základový plnič</i>	<i>Bez broušení</i>	
<b>Tloušťka suché vrstvy</b>	70-90 micronů	50 micronů	30 micronů	1 vrstva
<b>Obsah pevných částic</b>	73%	64%	64%	Směs k aplikaci
<b>VOC:</b>	438 g/l Multyfiller Express 472 g/l	535 g/l	533 g/l	Směs k aplikaci 2004/42/EC - IIB(c1)(540)
<b>Vydatnost:</b>	9 m <sup>2</sup> /l	12 -18 m <sup>2</sup> /l	16 - 18 m <sup>2</sup> /l	1 vrstva

#### DOPLŇKOVÉ PRODUKTY




- P4000 Pomalé tužidlo
- P5000 Standardní tužidlo
- P6000 Rychlé tužidlo
- S322 Standard ředidlo
- NS21 Konvertor pro aplikaci bez broušení

## PŘÍPRAVA POVRCHU

POSTUP S BROUŠENÍM		Tmel	Laky OEM	Kataforéza
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

POSTUP BEZ BROUŠENÍ		Tmel	Laky OEM	Kataforéza
	P400	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

## MÍCHACÍ POMĚR





		Silnovrstvý plnič		Základový plnič		Bez broušení	
		Obj.	Hmot.	Obj.	Hmot.	Obj.	Hmot.
	Multyfiller Express	4	100	4	100	3	100
	Tužidlo	1	15	1	15	1,5	30
	NS21	-	-	-	-	1	19
	S322	0 / 10%	0	1	14	-	-
	F/4 při 20°C	50"		19"		16"	
 P5000	P4000	20' - 40' (*)		20' - 40'		20'	
	P5000	20' - 40' (*)		20' - 40'		15'	
	P6000	15' - 35' (*)		15' - 35'		10'	

(\*) Doba zpracovatelnosti po přidání 5% ředidla.

## APLIKACE



		<i>Silnovrstvý plnič</i>	<i>Základový plnič</i>	<i>Bez broušení</i>
	HVLP	1,7 - 1,9 mm	1,5 - 1,7 mm	1,3 - 1,4 mm
		2 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
	Vrstvy	2	2	1 - 2
	20°C	5'	5'	3'

## DOBY SCHNUTÍ






		<i>Silnovrstvý plnič</i>	<i>Základový plnič</i>	<i>Bez broušení</i>
	P4000 - P5000	-	-	Min 15' Max 60'
	P4000	2 h	1,5 h	-
	P5000	2 h	1,5 h	> 1 h *
	P6000	1,5 h	1 h	-
	P4000 - P5000	30'	30'	-
	ODVĚTRÁNÍ	5'	5'	-
	ÚPLNÉ VYTVRZENÍ	7'	7'	-

(\* ) V případě povrchových defektů lze brousit po 15 min. při 20°C.

## BROUŠENÍ

		Silnovrstvý plnič	Základový plnič	Bez broušení
 <b>ORBIT 3 - 5</b>	<b>POČÁTEČNÍ</b>	P360	P400	-
	<b>FINÁLNÍ</b>	P600	P600	BRUSNÁ ROHOŽ MICROFINE
	<b>POČÁTEČNÍ</b>	P600	P600	-
	<b>FINÁLNÍ</b>	P800	P800	P1000

## PŘEHLED ODSŤÍNŮ

Stupně šedé	Odstíny	Míchací poměr hmotnostně %				Doporučené barvy
R1		100:0 (ME0:ME6)	100:0:0 (ME0:ME3:ME6)	-	-	Bílá Žlutá Oranžová
R2		94:6 (ME0:ME6)	90:10:0 (ME0:ME3:ME6)	100:0 (ME1:ME6)	100:0:0 (ME1:ME3:ME6)	Červená
R3		60:40 (ME0:ME6)	0:100:0 (ME0:ME3:ME6)	70:30 (ME1:ME6)	0:100:0 (ME1:ME3:ME6)	Světle zelená, světle modrá a světle šedá. Metalická světle zelená, modrá, červená a šedá. Metalická žlutá, béžová a oranžová.
R4		35:65 (ME0:ME6)	0:60:40 (ME0:ME3:ME6)	40:60 (ME1:ME6)	0:60:40 (ME1:ME3:ME6)	Tmavě zelená, modrá a šedá. Metalická tmavě zelená, modrá a šedá.
R5		0:100 (ME0:ME6)	0:0:100 (ME0:ME3:ME6)	0:100 (ME1:ME6)	0:0:100 (ME1:ME3:ME6)	Černá Metalická černá

## ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Vyčistěte čistícím ředidlem před vypršením doby zpracovatelnosti.

## BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

## SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

## ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.  
**ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.**