

Objekt Finish

Omyvatelná matná interiérová barva



Popis výrobku

Účel použití

Objekt Finish je interiérová malířská barva určená pro dobře kryjící a ekonomicky výhodné nátěry stěn a stropů v interiérech, které nejsou vystaveny většímu namáhání. Výhodná pro použití jako první nátěr na nové omítky v interiéru a sádkartonové příčky u novostaveb. **Objekt Finish** je zdravotně nezávadná barva s minimem těkavých látek a bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel.

Vlastnosti

- vysoká bělost
- dobrá vydatnost
- snadná zpracovatelnost
- ředitelná vodou
- s minimem těkavých látek, bez rozpouštědel a změkčovadel.
- prodyšná pro vodní páry

Materiálová báze

Akrylátová disperze

Balení / velikosti nádob

25 kg

Barevné odstíny

Bílá

Stupeň lesku

Matná

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.
Trvanlivost v originálním balení minimálně 12 měsíců od data výroby.

Technická data

- Oděr za mokra: třída 4 dle ČSN EN 13 300
- Kontrastní poměr: třída 2 při vydatnosti 3,45 m²/kg
- Hustota: cca 1,53 g/cm³

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Všechny obvyklé povrchy stěn a stropů v interiéru. Podklad musí být pevný, čistý, suchý a nosný.



Úprava podkladového materiálu		Vápenocementové a cementové omítky: Pevné normálně nasákové omítky natírejte bez předchozího ošetření. Na hrubé porézní nasákové omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr přípravkem Grundier Koncentrat LF nebo CapaSol RapidGrund nebo pro maximální barevné sjednocení povrchu použijte pigmentovaný základní nátěr HaftGrund EG. Sádrové omítky: Na gletované omítky aplikujte základní nátěr Haftgrund EG. Sádrové omítky se slinutou vrchní vrstvou nejprve obruste. Omítky, které jsou přebroušené očistěte od prachu a proveďte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Grundier Konzentrat LF. Sádrové desky: Na nasákové desky naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Grundier Konzentrat LF. Sádrokartonové desky: Výstupky na povrchu tmelu obruste. Proveďte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Grundier Konzentrat LF nebo pro maximální barevné sjednocení povrchu použijte pigmentovaný základní nátěr HaftGrund EG. Beton: Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol RapidGrund. Nosné nátěry: Matné slabě nasákové nátěry natírejte přímo. Na lesklé povrchy a nátěry lakem použijte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. Nenosné nátěry: Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte. Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem: Natírejte bez předchozího ošetření. Nedržící tapety: Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte.
Příprava materiálu		Před použitím dobře promíchejte.
Postup nanášení		Malování štětcem, válečkem nebo stříkáním pomocí airless zařízení.
		Aplikujte 1 – 2 nátěry.
		Pro aplikaci válečkem doporučujeme polyamidový váleček s délkou chlupu 15 mm.
		Nanášení přístrojem airless:
		Úhel postřiku: 40°-50° Tryska: 0,015 - 0,017" Tlak: 120-140 barů
Ředění		Materiál je připraven k přímému použití, neředí se, v případě potřeby lze ředit max. do 5% pitnou vodou.
Spotřeba		Cca 0,29 kg/m2 na dva nátěry na hladkém podkladu. Skutečnou spotřebu ověřte na zkušební ploše.
Podmínky při zpracování		Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5 °C.
Vysychání / doba vysychání		Při teplotě 20° C a 65% vzdušné vlhkosti lze přetírat další vrstvu cca po 1 hodině. Zcela zaschlá je cca po 2 – 3 hodinách. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.
Čistění nářadí		Nářadí ihned po použití umyjte vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)		Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování mlhy/ par. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1)
Likvidace		Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Mezní hodnota EU pro obsah látek
VOC (těkavých organických
sloučenin)

Prohlášení o obsažených látkách

Servisní středisko pro zákazníky

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 0,2 g/l VOC.

Akrylátová disperze, oxid titaničitý, křemičitanová a vápenná plniva, voda, aditiva

Caparol zákaznická podpora:

Tel.: +420 224 324 123

E-Mail: info@caparol.cz

www.caparol.cz

Technická informace · vydání: listopadu 2022

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz