



Odstraňovač nátěrů dřeva

- Holz-Tiefenreiniger -

Speciální gel k odstranění zvětralých nátěrů dřeva v exteriéru

Dostupnost		
Počet kusů na paletě	84	
Balení	2 x 2,5 l	
Typ balení	Kbelík K	
Kód obalu	03	
Číslo výrobku		
2640	■	

Spotřeba

Cca 200 ml/m² při jednorázovém použití



Oblasti použití



- Terasové dřevo
- Odstranění zbytků nátěrů (olejů a tenkovrstvé lazury)

Vlastnosti výrobku



- Účinně odstraňuje zbytky nátěrů olejů a tenkovrstvých lazur z dřevěných palubek
- Broušení povrchu již není nutné
- Na vodní bázi
- Speciální kartáče mohou být našroubované, pomocí speciálního závitu, na běžné teleskopické tyče

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 0,98 g/cm ³
Viskozita	Gelová
Bod vzplanutí	>60°C
Zápach	Mírný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)



Systémové produkty

- **Odstraňovač šedi dřeva (2641)**
- **Grünbelag-Entferner* (0676)**
- **Terasový olej ^[eco] (7690)**
- **TOP terasový olej (2652)**
- **Udržovací olej na WPC (2087)**

*Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. .

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +15 °C až do max. +25 °C

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +25 °C.

Naneste materiál pomocí speciálního kartáče nebo štětce rovnoměrně na celou plochu. Nechte působit cca 30 minut.

Pomocí plošného rozprašovače (4040 nebo 4041) postříkejte lehce vodou, abyste aktivovali čistič.

Dřevo čistěte ve směru vláken dřeva/prken pomocí speciálního KARTÁČE.

Prohloubeniny očistěte pomocí speciálního kartáče na terasové drážky.

V případě potřeby opakujte navlhčení a vydrhnutí.

Obzvláště odolné zbytky nátěrů můžete, pokud je potřeba, v mokřem stavu odstranit pomocí kovové špachtle.

Dřevo důkladně opláchněte pomocí zahradní hadice.

Oplachování několikrát opakujte, dokud se nepřestane tvořit pěna. Tady pomůže zametení zbytkové vody pomocí koštěte.

Po uschnutí vyčištěného povrchu jej posuďte a případně proces zopakujte.

V případě potřeby doporučujeme použití přípravku Holz-Entgrauer!

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování

Vždy vytvořte testovací plochy!

Během čekání udržujte ošetřené plochy vlhké.

Ošetřené plochy opláchněte velkým množstvím vody.

Vodu z oplachování nevylévejte do kanalizace.

Okrasné a užitkové rostliny, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti, stejně jako i stavební komponenty ochraňte pomocí plachty nebo fólie.

Po 1-2 denním schnutí proveďte nové ošetření pomocí výrobků Gartenholz-Öl, Pflege-Öl nebo WPC-Imprägnier-Öl.

Nářadí / čištění




Speciální kartáč, štětec

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů



Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.



Biocidní přípravek

*Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. .

Předpis (EG) Nr. 648/2004
o čisticích prostředcích

< 5 % fosfáty,
Isothiazolinonkombination,
MIT (2-Methyl-2H-isothiazol-3-on),
BIT (1,2-Benzisothiazol-3-(2H)on)

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.