



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Informace o výrobku

Deltron D814 (změkčovadlo)

Deltron D819 (matovací změkčovadlo)

POPIS PRODUKTU

Deltron D814 změkčovadlo je přísada, jež poskytuje lakům Deltron DG a čirým lakům zvláštní vlastnosti. Zajišťuje, že se lak nepoškodí při nízkých teplotách (pod -20°C) nebo při nanášení na pružné plastové povrchy.

Deltron D819 matovací změkčovadlo je přísada používaná pro dosažení pololesklého nebo matného vzhledu laků Deltron DG a Deltron BC + čirý lak, při potřebě větší pružnosti laku. Jeho úkolem je dosažení přesného efektu originálního laku OEM na velmi pružných dílech, zvláště na náraznících a spoilerech.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Viz technické listy příslušných produktů.

Povrch, který bude lakován důkladně odmastěte doporučeným čističem PPG; viz technický list: [PDS_PPG_Čističe](#).

PŘÍPRAVA PRODUKTU A APLIKACE

Viz technické listy příslušných produktů.




ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více informací o změkčovadlech D814 a D819 např. dosažitelný stupeň lesku atd. můžete najít v technických listech příslušných produktů a v brožůře Lakování plastů.

ČIŠTĚNÍ STŘÍKACÍHO VYBAVENÍ

Po použití vyčistěte stříkací pistoli a další vybavení pomocí ředidla Deltron nebo vhodného čističe PPG.



ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Viz bezpečnostní listy a etikety výrobku. Používejte doporučené bezpečnostní pomůcky.

TENTO PRODUKT JE POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví vinou vadných produktů PPG). Vyměňujeme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů. Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástríku, vlhkost a teplota pracovního prostředí



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>

DOVOZCE DO ČR: **Spectrum Franěk s.r.o.** Janovská 4 • 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 36 86 11 • Fax: +420 483 36 86 99
spectrum@spectrum-franek.cz • www.spectrum-franek.cz

PDS_PPG_D814_D819 CZ.doc