



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Informace o výrobku

DELTRON pomocné produkty

D818 akcelerátor

D885 prodloužení doby zpracovatelnosti a zkrácení doby schnutí

D886 prodloužení doby zpracovatelnosti

POPIS PRODUKTU

D818 je přísada zkracující čas reakce mezi namíchaným lakem a tužidlem. Přidává se před aplikací do směsi ke stříkání. Měla by být použita při nižších teplotách nebo pro malé opravy.

D885 je přísada zajišťující kratší dobu schnutí a prodloužení doby zpracovatelnosti mixu. Barva bude na opravované ploše schnout rychleji, ale viskozita umožní pracovat s ní po delší dobu.

D886 je přísada prodlužující dobu zpracovatelnosti namíchaných 2K mixů, při zachování jejich nominální viskozity a umožňuje s nimi pracovat déle. D886 nemá vliv na chování laku při aplikaci nebo na jeho dobu schnutí.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Viz technické listy příslušných produktů.


Podklad, který bude lakován důkladně odmastěte doporučeným čističem PPG; viz technický list: [PDS_PPG_Čističe](#).

PŘÍPRAVA PRODUKTU

D818*

Míchací poměr:

D818 akcelerátor lze přidat do hotového mixu v tomto poměru:



(A) Směs ke stříkání

1 litr

(B) D818

12 ml nebo 10 g nebo 2 odměrky


*Další informace můžete najít v technických listech příslušných produktů.

PŘÍPRAVA PRODUKTU

D885/D886

Míchací poměr:

D885, prodloužení doby zpracovatelnosti a zkrácení doby schnutí a D886, prodloužení doby zpracovatelnosti jsou dodávány v 1 litrových plastových nádobách obsahujících 250 ml produktu. Oba produkty se míchají v těchto nádobách s ředidlem Deltron v poměru:



(A) D885/D886	250 ml
(B) Deltron ředidlo**	do 1 litru

- Otevřete novou nádobu D885/ D886
- Přidejte ředidlo Deltron (D807, D808, D812 or D869). Množství směsi by mělo končit 3 cm pod značkou viditelnou v nádobce.
- Nádobku pevně uzavřete a dobře protřepejte pro promíchání produktu.
- Směs použijte jako normální ředidlo. Dodržujte míchací poměry vhodné pro dané produkty.




ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- D818 a D885 NEPOUŽÍVEJTE se základy Deltron.
- D818, D885 a D886 NEPOUŽÍVEJTE s laky Deltron BC nebo Envirobase.
- D818 NEPOUŽÍVEJTE s čirým lakem D893.
- Nadměrné množství D818 může způsobit ztrátu lesku.

ČIŠTĚNÍ STŘÍKACÍHO VYBAVENÍ

Po použití vyčistěte stříkací pistoli a další vybavení pomocí ředidla Deltron nebo vhodného čističe PPG.



ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Viz bezpečnostní listy a etikety výrobku. Používejte doporučené bezpečnostní pomůcky.

TENTO PRODUKT JE POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví vinou vadnými produkty PPG). Vymínáme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů. Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>

DOVOZCE DO ČR: **Spectrum Franěk s.r.o.** Janovská 4 • 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 36 86 11 • Fax: + 420 483 36 86 99
spectrum@spectrum-franek.cz • www.spectrum-franek.cz