

Informace o výrobku

Základy na plasty

*D816 – základ Y042
D820 – univerzální přilnavostní základ
D8420 – univerzální přilnavostní základ
v aerosolu*

POPIS PRODUKTU

Tyto speciální základy na plasty poskytují laku optimální přilnavost na široké řadě plastových povrchů používaných OEM.


D816 je základ určený pro: ABS, AS, PC, PPF, PS, PU, PUR, RRIM.

D820 je transparentní základ na plasty dodávaný namíchaný ke stříkání. Lze jej nanášet na různé plastové povrchy, které jsou používány na současných automobilech, **s výjimkou**: PE, PC, ABS, PU/PU-RIM, PP* & POM, HDPE, MODPE.

Tento produkt je také k dispozici jako aerosol (**D8420**).

Pro více informací nahlédněte do brožury Lakování plastů.

PŘÍPRAVA PODKLADU



Pokud díl, který bude opravován, vypadá pórovitý nebo není hladký doporučujeme jej zahřát 15 minut při 60°C. Poté díl odmastěte čističem D846.



PODKLAD

Sklná vlákna
Ostatní plasty (nové díly)
Ostatní plasty (lehce poškozené díly)
Polyesterové tmely (A652)
Plnič pórů (A655)

BROUŠENÍ


P320 (za sucha)
Jemná brousící houba nebo scotch brite
P320 -P400 (za sucha)
P400 (za sucha)
P400 (za sucha)



Před a po každé brousící operaci musí být povrch důkladně vyčištěn čističem plastů Deltron D846.

Také přímo před základováním můžete díl otřít s D846. Tím předejdete defektům laku způsobeným statickou elektřinou (mráčkování, pruhy atd.).

PŘÍPRAVA PRODUKTU



Míchací poměr: Produkty jsou dodávány namíchané k použití, míchaní není potřeba.
D8420 – aerosol nevyžaduje míchání. Pouze protřepejte nádobku dokud neuslyšíte míchací kuličku. Poté ještě protřepávejte 2 minuty.

APLIKACE, ODVĚTRÁNÍ A SCHNUTÍ



Tryska

D816-Y042

1,3-1,4 mm

D820/ D8420

1,3-1,4 mm/ aerosol

Počet vrstev


2

1-2

Tlak

Podle doporučení výrobce stříkací pistole

Odvětrání při 20°C:



- Mezi vrstvami

5 - 10 minut

-

- Před aplikací barvy

10 minut

20-30 minut/ 20 minut

Tloušťka suché vrstvy

15 -25 µm

5 µm

Teoretická vydatnost ***

3,5 - 4 m²/l

6 m²/l

*** Při 100% efektivitě stříkání a výše uvedené tloušťce vrstvy.

BROUŠENÍ A PŘELAKOVÁNÍ



Broušení:

Při dodržení doporučeného postupu není nutné.

Další produkt:

(také viz: brožura Lakování plastů)
barvy Deltron*,
barvy Envirobase*

* Nedodržení doporučeného odvětrání může mít za následek nedostatečnou přilnavost.




ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Před použitím produktu nádobku dobře protřepejte.
- Pokud potřebujete dosáhnout větší tloušťky vrstvy, je možné nanést plnič Prima D839 se změkčovadlem nebo Prima UHS Greymatic se změkčovadlem. Více informací můžete získat v technických listech těchto produktů.

ČIŠTĚNÍ STŘÍKACÍHO VYBAVENÍ

Po použití vyčistěte stříkací pistoli a další vybavení pomocí ředidla Deltron nebo vhodného čističe PPG.



ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Viz bezpečnostní listy a etikety výrobku. Používejte doporučené bezpečnostní pomůcky.

TENTO PRODUKT JE POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví vinou vadných produktů PPG). Vyměňujeme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů. Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástříku, vlhkost a teplota pracovního prostředí



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>

DOVOZCE DO ČR: **Spectrum Franěk s.r.o.** Janovská 4 • 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 36 86 11 • Fax: + 420 483 36 86 99
spectrum@spectrum-franek.cz • www.spectrum-franek.cz