



AUTO REFINISH

RLD241V

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Datum revize: 2011-05-25

Deltron D8434, D846 Čištění a Příprava Plastových Substrátů

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze.

PRODUKT	POPIS
D8434	Čistič Plastových Substrátů
D846	Antistatické Činidlo DX103 na Plasty

Lakovací systémy PPG poskytují řadu produktů pro úspěšné opravy všech lakovatelných plastických substrátů*, počínaje čištěním a přípravou a konče texturováním a lakováním vrchními laky.

Důkladná příprava a čištění jsou klíčem k úspěšné opravě laku plastových dílů. Systémy PPG na čištění a přípravu plastových povrchů jsou vyvinuty tak, aby poskytovaly ten nejlepší výkon pro aplikaci a funkci prostředků pro podporu přilnavosti, podkladů a systémů vrchních krycích laků.

D8434 – Čistič Plastových Substrátů je saponátový čistič pro odstraňování všech typů kontaminujících látek (jako např. zbytků separačních činidel a ochranných přepravních nástřiků), je v rámci procesu přípravy krokem vedoucím k zajištění excelentní přilnavosti dalších následných vrstev laku

D846 – DX103 Antistatické Činidlo pro Plasty je speciální směs lihových rozpouštědel vytvořená za účelem přípravy plastových substrátů bez poškození jejich povrchu, k odstranění prachu a k prevenci tvorby statického elektrického náboje

* Poznámka: Některé typy PE plastů jsou považovány za nelakovatelné a některé základy nejsou vhodné pro použití na celou řadu substrátů citlivých na organická rozpouštědla jako jsou Polystyreny (PS).

Pro zjištění detailních informací viz. příslušné Technické listy.

PRO POUŽITÍ NA HOLÉ PLASTOVÉ SUBSTRÁTY

KROK 1 - D8434 Čistič na Plastové Substráty

	Poměry míchání, dle objemu:	Obecně Plasty	Citlivé na Organická rozpouštědla Plasty
	D8434	1 díl	1 díl
	Demineralizovaná voda	1 díl	2 díly
APLIKACE			
Aplikujte pomocí Scotch-Brite™ Grey Ultrafine tak, že lehce přebrousíte povrch.			
Opláchněte důkladně čistou vodou a nechte uschnout			
Pokud při oplachování voda na povrchu vytváří korálky / kapky, opakujte proces ještě jednou.			

KROK 2 – D846 Antistatické Činidlo pro Plasty

	APLIKACE
	Aplikujte na celý plastový díl, který má být lakován.
	Použijte jednu čistou bezprašnou utěrku pro aplikaci a druhou další pro očištění povrchu do sucha.
Upozornění: ANTISTATICKÉ ČINIDLO NA PLASTY D846 NEAPLIKUJTE NA PLASTY CITLIVÉ NA ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA.	

Technický list

Tyto produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití v autoopravárenství.

RLD241V

Strana 1 z 2



DALŠÍ POZNÁMKY

**TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ**

Skladovací teplota: 0 až 35°C



Skladujte v souladu s místně příslušnými předpisy. Skladujte v oddělených a schválených prostorách. Skladujte v originálních obalech, chráněných proti přímému slunečnímu záření, na suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od nekompatibilních materiálů (viz. oddíl 10 v Bezpečnostním listu) a potravin nebo nápojů. Eliminujte všechny zdroje vznícení ohně. Oddělte od oxidačních materiálů. Obaly udržujte pevně a těsně uzavřené do té doby, než produkt budete potřebovat k použití. Obaly, které byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě uzavřít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

VOC INFORMACE

Limit koncentrace organických těkavých látek podle předpisů Evropské Unie pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.a) ve formě připravené k použití je max. 850g/ litr. Obsah organických těkavých látek tohoto produktu ve formě připravené k použití je max. 850g/ litr.

V závislosti na zvoleném způsobu použití může být aktuální koncentrace těkavých látek prostředku připraveného k použití nižší než je předepsáno směrnicí EU.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce www.ppgrefinish.com

Pro další informace, prosím, použijte následující kontakt:



PPG Industries Poland Sp. z o. o., Oddział w Warszawie, Ul. Bodycha 47, 05-816 Warszawa-Michalowice, Polska,
Tel.: +48 22 753 30 10 Fax: +48 22 753 30 13

Technický list

