

POPIS

PRIMANYL 2120 je univerzální základ s dvěma hlavními funkcemi: 1. zajištění dobré přilnavosti a 2. ochrana kovu proti korozi.

PRIMANYL 2120 neobsahuje chromany ani olovo.

Díky vynikající přilnavosti je vhodný pro lakování galvanizovaných a hliníkových povrchů.

Lze jej přelakovat 2K základy a dalšími barvami s výjimkou nitrosyntetických, epoxidových a chlorkaučukových.

Nedoporučujeme k aplikaci na polyesterové tmely.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Modifikovaný vinyl
Barva:	Bílá, zelená
Vzhled:	Matný
Specifická hmotnost:	1,0 – 1,1 kg/l při 20°C
Tloušťka suché vrstvy:	10 µ 1 vrstva
Vydatnost:	12 - 14 m²/l
VOC:	710 g/l směs k aplikaci 2004/42/EC – IIB(e)(780)(710)

PŘÍPRAVA POVRCHU

Postup		Hliník	Kataforéza	Původní lak
 P240		✓	✓	✓
 DA93		✓	✓	✓


MÍCHACÍ POMĚR

PRIMANYL 2120	A + B	S	
Tužidlo 2120	1:1 objemově	20' - 24'	8 h
	100:80 hmotnostně	F/4 při 20°C	

APLIKAČNÍ METODA

	 mm	 bar	 cm		
	1,3-1,5	3	15 - 20	1	5'
 HVLP	1,3-1,5	2	10	1	5'

DOBY SCHNUTÍ

			
20°C	5'	10'	30'

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Před vypršením doby zpracovatelnosti použijte čistící ředidlo.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení jeden rok od data výroby.

DOPORUČENÍ:

PRIMANYL 2120 na galvanizovaných plochách zlepšuje přilnavost a na holém kovu navíc chrání proti korozi.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.