

PRIMAPOX 6041

2K epoxidový základ

PRODUKTY

Základ	PRIMAPOX 6041	
Tužidlo	E-6325	4:1
Ředidlo	SOLV UNIVERSAL 5	0-20 %
	SOLV UNIVERSAL 3	0-20 %

POPIS

- Antikorozní vlastnosti.
- Velká tloušťka vrstvy.
- Možná aplikace v systému mokrý do mokrého.
- Přímá přilnavost na železo, nerezovou a galvanizovanou ocel, hliník, ABS, PVC a methylakrylát.
- Je nutné používat v zařízeních, která jsou v souladu se Směrnicí 2010/75/EU.

VLASTNOSTI PRIMAPOX 6041

Vzhled	Hladký	
Lesk	Matný	
Specifická hmotnost	1,7 kg/l při 20°C	
Obsah pevných částic	72-77% (hmotn.)	55-59% (obj.)
Obsah pevných částic produktu k aplikaci (bez ředění)	68-72 % (hmotn.)	52-56% (obj.)
Tloušťka suché vrstvy	100 mikronů (2 vrstvy)	
Teoretická vydatnost 1 µm na litr Primapox 6041	650-700 m²/l	
Teoretická vydatnost 1 µm na litr směsi bez ředění	510-560 m²/l	
Korozní kategorie 6041+800G (ISO 12944)	C5 vysoká (240 µm + 60 µm)	
Korozní kategorie 6041+902G (ISO 12944)	C5 střední (240 µm + 60 µm)	

PODKLAD A PŘÍPRAVA POVRCHU

	ČIŠTĚNÍ	BROUŠENÍ	FINÁLNÍ ČIŠTĚNÍ
Staré laky	DA93	P360/400	DA93
Ocel	DA93	--	DA93
Galvanizovaná ocel	DA93	--	DA93
Hliník	DA93	--	DA93

V případě jiného typu povrchu se prosím poradte s naším technikem.

APLIKACE

	MALÁ PLOCHA		VELKÁ PLOCHA	
T(°C)	Tužidlo	Ředidlo	Tužidlo	Ředidlo
18-25	E-6325	SOLV UNIVERSAL 5	E-6325	SOLV UNIVERSAL 5
>25	E-6325	SOLV UNIVERSAL 5	E-6325	SOLV UNIVERSAL 3

	Míchací poměr Tužidlo (objemově)	4:1
	Elektrostatická aplikace (objemově)	---

	Aplikace	% ředidlo (obj.)	Viskozita - 20°C (Ford Cup 4)	Tlak (BAR)	Tlak produktu (BAR)	Tryska (mm)	Počet vrstev x µm suché	Odvětrání (min)
	Pistole s horní nádobkou	20%	30-40" F/4	3	---	1,6-1,8	2 x 40-50	10'-15' při 20 °C
	Airmix	10%	50-60" F/4	2	130	13/40	1 x 70-90	--
	Airless	10%	50-60" F/4	---	190	13/40	1 x 80-100	--
	Zpracovatelnost	3 hod.						

V případě, že aplikace vyžaduje použití přísady, je třeba s tím počítat při přidávání ředidla.

SCHNUTÍ

 TEPLOTA	
20° C	3 h – 7 dní max. (P360/400)
60° C	30'

Produkt dosáhne svých plných vlastností po 15 dnech schnutí na vzduchu (teplota prostředí 18-22°C) nebo za kratší dobu při vyšší teplotě.

BEZPEČNOST

- Dodržujte pokyny na etiketě produktu.
- Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu produktu.
- Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

- Produkt skladujte v dobře větraných prostorách mimo přímé sluneční záření.
- Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

- V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití a nesmí být použit pro jiné účely. Je odpovědností uživatele, aby se seznámil se správným použitím a bezpečnostními pokyny uvedenými v technickém a bezpečnostním listu tohoto produktu. ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.

Informace v tomto technickém listu jsou založeny na současných vědeckých a technických znalostech ke dni vydání dokumentu. Roberlo si vymíní právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě na základě zkušeností a stálého vývoje svých produktů. Nová verze dokumentu nahrazuje veškeré předchozí verze.

Pro další technické informace kontaktuje distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.

