

Technický list

ČERNÝ PRIMER NA SKLO/LAK 40444, 40469, 40442

Vlastnosti:	Černý primer je fyzikálně a chemicky schnoucí černý primer na bázi rozpouštědla určený pro přímé zasklívání autoskel. Jeho úkolem je zvýšení přilnavosti vyčištěného autoskla před aplikací lepidla pro přímé zasklívání Carlofon a zároveň funguje jako UV ochrana.
Aplikace:	Primer musí být před použitím dobře protřepán. Primer nanášíte ručně pomocí štětce nebo plstěného aplikátoru. Protože je produkt citlivý na vlhkost, neměl by být obsah nádoby vystaven vzduchu. Po použití ihned urychleně uzavřete. Po otevření spotřebujte max. do 1 týdne.
Zdraví a bezpečnost:	Carlofon černý primer musí být podle 91/155 EWG označen symboly: F, Xi. Aplikujte v dobře větraných prostorách. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu.
Skladování:	Skladujte při teplotách mezi 0 °C a 35 °C v suchých a dobře větraných prostorách. Skladovatelnost 12 měsíců

Technické údaje:

Základ:	reaktivní polyisokyanáty
Vzhled:	černá tekutina
Viskozita:	řídský
Hustota:	~ 990 kg/m ³
Obsah pevných částic:	~ 33 %
Odvětrání:	3 min.
Reaktivita aplikovaného primeru:	max. 5 dní
Bod vznícení	< 21°C

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR:

Spectrum Franěk s.r.o.

Janovská 4, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 36 86 11, Fax: + 420 483 36 86 99
spectrum@spectrum-franek.cz, www.spectrum-franek.cz

SPECTRUM FRANEK