

Technický list

Konzervátor dutin 470 ml

Popis produktu: konzervátor dutin je transparentní, tekutý, nearomatický antikorozi prostředek vhodný pro použití na dutiny osobních i nákladních automobilů a autobusů. Tento výrobek má vynikající penetrační účinek a odvádí vodu. Nestéká. Po odtěkání rozpouštědla se na povrchu utvoří lehce lepidivý film, který odolává vysokým teplotám (160°C). Proto je produkt použitelný i jako ochrana částí motoru. Pokud se tento výrobek ohřeje od slunce nebo od motoru, není cítit žádný zápach typický pro ostatní konvenční vosky.

Použití: Výrobek se používá jako antikorozi ochrana dutin automobilů nákladních i osobních, autobusů nebo jako ochrana strojů, strojní dílů a přístrojů. Využití:

- v průmyslu
- ve výrobě karosérií
- v autodílnách
- v kovodělném průmyslu
- v lodním průmyslu
- ve výrobě omnibusů

Chemická charakteristika:

Rozpouštědla, vosky a aditiva.

Specifikace:

Skupenství		: kapalné
Barva	visuelní	: bílá / transparentní
Viskozita (20°C)	DIN 53211 DIN cup 4 mm	: 20 – 40 s
Hustota (20°C)	DIN 51757	: 0,85 – 0,89 kg/l
Obsah pevných částic	DIN 53216 (3h 120°C)	: 44,8 – 48,8 %

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti.

Technický list

Vlastnosti:

Doba utvoření povlaku	při ± 20°C, 65% RV	: 90 – 120 min (± 100 mμ)
Proschnutí	při ± 20°C, 65% RV	: 4 – 6 hod (± 100 mμ)
Chemická odolnost	: voda, solná mlha, olej, lehké kyseliny a základy	
Teplotní odolnost	po oddělení	: -25°C do +160°C
Spotřeba	tloušťka vrstvy ± 200 mμ	
	za sucha	: ± 0,2 kg/m ²
Odstranění / čistění	čerstvý materiál	: rozpouštědlem
	vytvrdlý materiál	: mechanicky
Ředění		: rozpouštědlem
Solný test	DIN 50021	: až 1000 hod
		Ri 0 při 100 mμ suché vrstvy
Test ohybu	DIN 53152 (+70°C)	: nepraská, neodlupuje se
	DIN 53152 (-30°C)	: nepraská, neodlupuje se
Přilnavý na		: různé kovové povrchy

Zpracování:

Malé balení před použitím protřepat. Podklad musí být pevný, čistý, suchý a odmaštěný. Lze nanášet stříkací pistolí se speciální tryskou nebo sací pistolí s tlakem od 3 – 6 bar. Možné je také máčení nebo natírání štětcem. Výrobek se ředí dle způsobu aplikace. Výrobek je možné i rozprášit. Případné znečištění pracovního náčiní lze odstranit za čerstva rozpouštědlem.

Skladovatelnost:

Výrobek nesmí být skladován při teplotě nižší než +10°C a vyšší než 30°C. Nádoby chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v chladu a suchu. Originálně zabalené nádoby mají trvanlivost min. 2 roky.

Upozornění:

Tento technický list slouží pouze jako nezávazné poradenství.

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti.