



08.06.2017

Technický list nahrazuje předchozí verze.

 QA-1412	
VÝROBEK	POPIS
QA-1412	Opravná sada se skelnou tkaninou
Popis 	Opravná sada se skelnou tkaninou Quickline, QA-1412 je sada založená na polyesterové pryskyřici obsahující také skelnou tkaninu. Vyznačuje se dobrou přilnavostí, mechanickou pevností, dobrým vyplněním a možností broušení.
Výrobek	Opravná sada QA-1412 Polyesterová pryskyřice <i>Quickline</i> Tužidlo polyesterové pryskyřice <i>Quickline</i> Skelná tkanina
Podklad a příprava povrchu	Holý kov: ocel, galvanizovaná ocel, hliník, SMC, FRP Stávající lakové vrstvy jsou v dobrém stavu
	 Holý kov: dobře zbruste Stávající vrstvy: strojní broušení P80–P180  Podklad důkladně odmastěte před broušením a po něm. Podklad musí být úplně suchý před zahájením aplikace.
Dávkování 	Polyesterová pryskyřice <i>Quickline</i> Tužidlo polyesterové pryskyřice <i>Quickline</i>
	Dle hmotnosti: 100 m.j. 2–3 m.j. Zpracovatelnost: 4–5 min., v závislosti na okolní teplotě během aplikace a množství přidaného tvrdidla.
Aplikace 	Odřezejte vhodný kus skelné tkaniny, rozměry větší alespoň o 2 cm než poškozený povrch. Výrobek aplikujte na připravený povrch. Odřezanou tkaninu přiložte a naimpregnujte pryskyřicí pomocí štětce. V závislosti na poškození můžete aplikovat několik vrstev.
Schnutí 	Doba schnutí při 20 °C Na broušení 45 minut
Broušení 	Ručně, nasucho: P80–P120
Další výrobek 	Na výrobek můžete aplikovat libovolný stěrkový tmel <i>Quickline</i> a pak základy <i>Quickline</i> .
Čištění příslušenství Ihned po ukončení aplikace umyjte všechny součásti vybavení vhodným ředidlem <i>Quickline</i> . Vzniklý odpad zlikvidujte v souladu s aktuálními předpisy.	
 PPG Industries Poland Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Ul. Bodycha 47, 05-816 Warszawa-Michałowice, Polska, Tel.: +48 22 753 03 10 Fax: +48 22 753 03 13	

Výrobky uvedené v tomto dokumentu jsou určeny pouze k profesionálnímu použití.

Výrobky nepoužívejte jiným způsobem než popsaným. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou založeny na aktuálních vědeckých a technických znalostech a zavazují uživatele k provedení veškerých nezbytných kroků za účelem zajištění používání výrobku v souladu s jeho určením.

Před použitím výrobku se seznamte s informacemi uvedenými v bezpečnostních listech jednotlivých výrobků.

Značka QUICKLINE® a logo QUICKLINE® jsou registrované ochranné známky firmy PPG Industries Ohio, Inc.

© 2014 PPG Industries. All rights reserved.

Srpen 2016