
Datum revize: 2013-01-10
Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze.

# QUICKLINE QC-7500V

Technical Data Sheet

| PRODUKT | POPIS |
|---|---|
| **QC-7500** | **Quickline UHS Čirý lak** |
| QH-4505 | Quickline HS tužidlo – expresní |
| QH-4510 | Quickline HS tužidlo – rychlé |
| QH-4520 | Quickline HS tužidlo – standardní |




**Popis produktu**
Čirý lak Quickline UHS QC-7500 je moderní čirý lak s vysokým obsahem pevných částic a nízkým VOC. Je ideální pro opravy více dílů a celkové přelakování.



**Příprava podkladu**
Určen zvláště pro aplikaci na vodouředitelné bázové laky. Nahlédněte do technického listu použitého bázového laku.

Pozor:
Maximální doba odvětrání bázového laku před aplikací čirého laku QC-7500 HS Clearcoat je 24 hodin.
Pokud doba přesáhne 24 hodin, důkladně zbruste a aplikujte další vrstvu bázového laku.


Těsně před aplikací čirého laku QC-7500 UHS přetřete povrch bázového laku vhodnou antistatickou utěrkou.



| **Míchací poměr** | **dle objemu** |
|---|---|
| QC-7500 čirý lak | 2,0 díly |
| QH-45xx tužidlo | 1,0 díl |



Zpracovatelnost při 20℃ 1 – 2 hodiny podle použitého tužidla




| **Nastavení stříkací pistole** | **Konvenční stříkací pistole** | **HVLP / Schválená stříkací pistole** |
|---|---|---|
| Tryska | Ø 1,3 – 1,6 mm | Ø 1,2 – 1,5 mm |
| Tlak vzduchu | 50 psi (3,5 bar) | podle pokynů výrobce stř. pistole |



**Aplikace**
Počet vrstev 2 vrstvy

Naneste 1 středně mokrou vrstvu, nechte odvětrat
Naneste 1 plnou vrstvu.

Tloušťka suché vrstvy 50 – 60 µm



**Doba odvětrání při 20°C** 5 – 10 minut mezi vrstvami



Schnutí na vzduchu při 20°C

| | |
|---|---|
| Bezprašný | 40 – 75 minut |
| Manipulace | 6 - 8 hodin |
| Odmaskování | 12 – 16 hodin |
| Leštění/do provozu | 16 – 20 hodin |

Sušení v boxu při 60°C

| | |
|---|---|
| QH-4505 | 20 minut |
| QH-4510/-4520 | 30 minut |
| Leštění/do provozu | po zachladnutí |



**Upozornění**
Vybavení vyčistěte ihned po použití pomocí MS ředidla Quickline nebo jiného vhodného rozpouštědla.
Odpad likvidujte podle platných předpisů.



**Přeprava a skladování**
Teplota skladování: 5 až 35℃.

Skladujte podle místních předpisů v odděleném a schváleném prostoru.
Uchovávejte v původních nádobách chráněných před přímým slunečním zářením, na suchém, chladném a dobře větraném místě mimo nekompatibilní materiály (viz bezpečnostní list oddíl 10), potraviny a nápoje. Odstraňte zdroje vznícení. Separujte od oxidačních materiálů. Uchovávejte nádoby pevně uzavřeny a utěsněny, dokud nebudou použity. Nádoby, které již byly otevřeny, musí být znovu pečlivě uzavřeny a postaveny tak, aby nedošlo vytečení. Neskladujte v neoznačených nádobách.

Používejte vhodná opatření zamezující znečištění životního prostředí.




**Informace o VOC pro QC-7500**
Limitní hodnota těkavých organických látek (VOC) pro EU tohoto produktu (kategorie produktu: IIB.e) připraveného k aplikaci je max. 840 g/litr VOC. Obsah VOC toho produktu připraveného k použití je max. 840 g/litr. Podle zvoleného způsobu použití může být aktuální obsah VOC nižší než předepsáno směrnicí EU.

**Informace o VOC pro QH-4505/-4510/4520**
Legislativa VOC (2004/42) se týká barev namíchaných k použití. Tento produkt může být použit jako součást schváleného lakovacího systému, jak je uvedeno v technickém listu, proto bude označen symbolem zeměkoule. Nebude mít etiketu VOC, neboť tento typ produktu není definován v tabulkách směrnice 2004/42.

**Zdraví a bezpečnost**
Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než zde uvedeným. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současných vědeckých a technických znalostech a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list.

Pro další informace prosím kontaktuje:

QUICKLINE

PPG Industries Poland Sp. z o.o.,
Oddział w Warszawie, Ul. Bodycha 47,
05-816 Warszawa-Michałowice, Polska,
Tel.: +48 22 753 30 10
Faks: +48 22 753 30 13

DOVOZCE DO CR:
**Spectrum Franek s.r.o.**
Janovská 4, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.:+420 483368611, Fax:+420 483368699
spectrum@spectrum-franek.cz
www.spectrum-franek.cz

Technical Data Sheet