


Technický list QP-3431_3435_3437

QUICKLINE® Univerzální plnič 2K



Popis	Quick-Line All-in-one Primer 2K, QP-3431/3435/3437 jsou plniče s vysokým obsahem pevných látek. Díky rychlému schnutí, vysoké a stabilní vrstvě jsou vhodné jak pro opravy celých panelů, tak i pro bodové opravy. Plnič lze použít v systému mokrý do mokrého, nebo jako vysokovrstvý brusný plnič.		
Produkty	Plniče: Tužidla: Ředidla:	QP-3431 <i>Quickline</i> All-in-one Primer 2K - bílý QP-3435 <i>Quickline</i> All-in-one Primer 2K - šedý QP-3437 <i>Quickline</i> All-in-one Primer 2K - tmavě šedý QH-4210 <i>Quickline</i> MS Rychlé tužidlo (do 25°C) QH-4220 <i>Quickline</i> MS Standardní tužidlo (20 - 30°C) QH-4230 <i>Quickline</i> MS Pomalé tužidlo (25 - 35 °C) QH-4410 <i>Quickline</i> HS Rychlé tužidlo (do 25°C) QH-4420 <i>Quickline</i> HS Standardní tužidlo (20 - 30°C) QS-5210 <i>Quickline</i> MS Rychlé ředidlo (15 - 25°C) QS-5220 <i>Quickline</i> MS Standardní ředidlo (20 - 30°C) QS-5230 <i>Quickline</i> MS Pomalé ředidlo (25 - 35 °C)	
Příprava povrchu	 Před broušením a po něm povrch důkladně odmastěte.  Holý kov: P120-P180 Plniče: P180-P240 Staré povrchové úpravy: P240-P320	<i>Quickline</i> All-in-one Primer může být aplikován na malé plochy holé oceli, ale pro dosažení nejlepších výsledků by měl být použit reaktivní základ, epoxidový primer nebo SPP3006 Adhezní utěrka. Ostatní holé kovy, jako je hliník, by měly být vždy opatřeny reaktivním základem.	
Míchání	Produkt	Brusný plnič	Mokrý do mokrého
	<i>Quickline</i> All-in-one Primer QP-3431/5/7	3 díly	3 díly
	Tužidlo <i>Quickline</i> QH 4210/4210/4230	1 díl	1 díl
	Ředidlo <i>Quickline</i> QS-5210/5220/5230	0-0,5 dílu	1 díl
	Životnost směsi: při 20 °C	45 min.	
	Viskozita směsi: DIN 4 20°C	22-28 sekund	16-18 sekund
Aplikace	 Pistole HVLP/kompatibilní pistole:		1,6-1,8 mm 1,2-1,4 mm
Počet vrstev	 Brusný plnič 2-3 vrstvy (150 - 200 mikronů suchého filmu) Mokrý do mokrého 1 vrstva (30 mikronů)		

Tyto výrobky jsou určeny pouze k profesionálnímu malování a nesmějí být používány pro účely než je uvedeno. Informace na tomto TDS jsou založeny na současných vědeckých a technických poznatcích a je na odpovědnosti uživatele, aby podnikl všechny nezbytné kroky v oblasti vědeckých a technických poznatků, aby se ujistil o vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel.

PPG Industries (UK) Ltd
 Autodoplňky
 Skupina zákaznického servisu a
 prodeje,
 Needham Road
 Stowmarket, Suffolk.
 IP14 2AD

QUICKLINE®

Technický list QP-3431_3435_3437

QUICKLINE® Univerzální plnič 2K



Odvětrání	Brusný plnič mezi jednotlivými vrstvami: Při 20°C: do úplného zmatnění - obvykle 3-5 min. Mokrý do mokrého před vrchní vrstvou: 25-30 min.				
Sušení	Schnutí na vzduchu/20°C: Nucené sušení/60°C (kov) S QH-4210/4410 5 hod. 30 min. S QH-4220/4420 5 hod. 30 min. S QH-4230 5 hod. 30 min. Infračervené sušení Nechte odvětrat 5 minut před sušením. Vzdálenost lampa - panel 70-100 cm Doba sušení závisí na použitém zařízení.				
Broušení před vrchní vrstvou	ALL-in-one primery v brusné verzi musí být před přelakováním nebo vrchní vrstvou obroušeny. Brousit za sucha strojově nebo ručně, případně brousit za mokra - stupně broušení viz příslušný technický list aplikovaného výrobku.				
Poznámky k procesu - Po použití zařízení ihned vyčistěte pomocí ředidla <i>Quickline</i> nebo jiného vhodného rozpouštědla. -Odpad likvidujte v souladu s platnými předpisy.					
QG – ODSÍNY ŠEDÉ					
Níže uvedené směsi by měly být před aplikací natuženy a zředěny běžným způsobem.					
Pro každou z uvedených variant nátěru All-in-one Primer platí následující hmotnostní směsné poměry:					
	QG1	QG3	QG5	QG6	QG7
3431 Bílá	100	65	--	--	--
3435 Šedá	--	35	100	48	--
3437 Tmavě šedá	--	--	--	52	100

Tyto výrobky jsou určeny pouze k profesionálnímu malování a nesmějí být používány pro účely než je uvedeno. Informace na tomto TDS jsou založeny na současných vědeckých a technických poznatcích a je na odpovědnosti uživatele, aby podnikl všechny nezbytné kroky v oblasti vědeckých a technických poznatků, aby se ujistil o vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel.

PPG Industries (UK) Ltd
 Autodoplňky
 Skupina zákaznického servisu a
 prodeje,
 Needham Road
 Stowmarket, Suffolk.
 IP14 2AD

QUICKLINE®