










<b>Popis</b>	<b>Quickline WB</b> je vodouředitelný barevný bázový lak, který nabízí snadnou aplikaci a velmi dobrou reprodukci odstínu. V kombinaci s dalšími produkty řady Quickline poskytuje ucelený systém pro opravy vozidel, který vyhovuje směrnici EU týkající se obsahu organických těkavých látek (VOC).		
<b>Produkty</b>	Barva: Ředidlo:	QT-6xxx QS-5720 QS-5730	Quickline bázový vodouředitelný lak Quickline ředidlo Quickline pomalé ředidlo
<b>Podklady</b>	Bázové laky lze aplikovat na: 2K základ Quickline QP-3450 Stávající laky v dobrém stavu		
<b>Příprava povrchu</b>		P360 nebo jemnější za sucha P800 za mokra	 Před a po každém broušení musí být povrch důkladně vyčištěn vhodným čističem Quickline. Podrobnosti naleznete v technickém listu QA-1090_V. Před každým krokem přípravy povrchu se ujistěte, že jsou všechny povrchy čisté a suché.
<b>Míchací poměr</b>		Quickline bázový lak Quickline ředidlo  Doba zpracovatelnosti: 3 měsíce. Před aplikací důkladně promíchejte.	Dle objemu : 100 jednotek 10-30 jednotek <b>Pozor!</b> Podle typu barev použijte tyto poměry ředění: 10 jednotek – pastelové a perleťové barvy 20 jednotek – metalické barvy 30 jednotek – metalické barvy při >25-30 °C
<b>Aplikace</b>		Stříkácí pistole: Tryska:  Tlak:	HVLP O 1,3 – 1,6 mm  1,8 – 2,0 bar (26 – 29 psi), dle doporučení výrobce stříkácí pistole
<b>Počet vrstev</b>		Nanášejte jednotlivé vrstvy, dokud nedosáhnete požadované kryvosti, poté naneste jednu slabou vrstvu (sníženým tlakem) pro optimální rozložení zrna. Doporučená tloušťka vrstvy: 15 – 20 µm * Finální kontrolní vrstva by měla být aplikována při tlaku: 1,2 - 1,5 bar (18-22 psi). Pozor! Nemetallické barvy nevyžadují aplikaci finální kontrolní vrstvy.	
<b>Doba odvětrání</b>		Odvětrání mezi vrstvami 10 - 15 minut nebo do zmatnění povrchu.	
<b>Schnutí</b>		Schnutí na vzduchu při 20 °C, rel. vlhkost vzduchu 50 %.	
<b>Upozornění</b> Vybavení vyčistěte ihned po použití pomocí MS ředidla Quickline nebo jiného vhodného rozpouštědla. Odpad likvidujte podle platných předpisů.			

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než zde uvedeným. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současných vědeckých a technických znalostech a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list.

QUICKLINE® je obchodní značkou PPG Industries Ohio, Inc.  
© 2014 PPG Industries. Všechna práva vyhrazena.

DOVOZCE DO ČR:  
**Spectrum Franěk s.r.o.**  
Janovská 4, 466 05 Jablonec n.N.  
Tel.: +420 483368611  
Fax: +420 483368699  
[spectrum@spectrum-franek.cz](mailto:spectrum@spectrum-franek.cz)  
[www.spectrum-franek.cz](http://www.spectrum-franek.cz)