



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice



Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. ,vložka číslo : 23 / N
IČO : 00167886 DIČ: 2020404232 IČ DPH : SK 2020404232 banka : VUB – Levice 316-152/0200

TECHNICKÝ LIST

RENOLAST

Asfaltohliníková náterová hmota

Popis:

Náterová látka na báze asfaltového laku v organickom rozpúšťadle s prídavkom hliníkového pigmentu.

Farebné odtiene:

Vyrába sa len v jednom odtieni – striebřistý STN 9110 resp. RAL 9006

Použitie:

Používa sa ako reflexná izolačná náterová látka na povrchovú úpravu strešnej krytiny na báze bitumenov a plechu, na nátery muriva, betónu, dreva a niektorých plastických látok, kde sa okrem izolačného a konzervačného účinku požaduje i odrážanie slnečných lúčov. Tým sa znižuje povrchová teplota natretých plôch, podstrešných a vnútorných priestorov.

Náterová hmota nie je vhodná na nátery povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami, pitnou a úžitkovou vodou a krmovinami.

Pred použitím obsah dôkladne premiešajte !

Riedenie:

Výrobok sa dodáva v konzistencii na priame použitie, neriedi sa.

Pomôcky možno očistiť riedidlom do syntetických alebo olejovo-syntetických NL.

Nanášanie:

Štetcom, kefou, striekaním, valčekom.

Vlastnosti náterovej hmoty:

hustota (g / cm ³)	0,880
obsah organických rozpúšťadiel (kg / kg výrobku)	0,489 - 0,582
obsah celkového organického uhlíka (kg / kg výrobku)	0,425 - 0,506
obsah neprechavých látok - sušina (%)	min. 42
VOC (g/l)	440 /limit 500/

Výdatnosť: 8 až 10 m²/kg

Príklad náterového postupu:

-nanáša sa na suchý a očistený podklad

-na bitumenové podklady možno naniest' priamo, prípadne staršie ošetriť najskôr penetračným náterom, napr.: PENETRAN

-plechové podklady môžu byť ošetrené základným alebo vrchným náterom

Balenie: 3kg, 7kg, 16kg, 35kg, sudy

Záručná doba: 36 mesiacov



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice



IČO : 00167886	Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. ,vložka číslo : 23 / N DIČ: 2020404232	IČ DPH : SK 2020404232	banka : VUB – Levice 316-152/0200
----------------	--	------------------------	-----------------------------------

Skladovanie :

Skladujte pri teplote +5 až +25°C. Chráňte pred priamym slnkom a zvýšenými teplotami.

Likvidácia odpadov a obalov :

Likvidovať v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch:

S materiálom a obalmi zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. Kód odpadu 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce org. rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky . Kód odpadu obalu 15 01 10 obaly obsahujúce nebezpečný odpad. Kategória odpadu „N“

Zbytky prípravku: likvidovať spálením v povolenom zariadení (spaľovniach priem. odpadu).

Obaly so zvyškami: uložiť na miesto určené obcou na ukladanie nebezpečných zložiek komunálneho odpadu.

Výrobok je horľavou kvapalinou II. triedy nebezpečnosti.