



RESIN GLASS

B7VERZE: 151026
Strana: 1/2

TMEL SE SKLENÝM VLÁKNEM

POPIS

Polyesterový tmel obohacený skleným vláknem pro zvýšení jeho odolnosti. Vhodný pro opravy plastových dílů a rezavých kovových ploch. Krémová konzistence zajišťuje velmi snadnou aplikaci. Vynikající přilnavost na různé povrchy.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Nenasycený polyester
Barva:	Zelený
Specifická hmotnost:	1,6 kg/l při 20°C
VOC:	23 g/l (namíchaná směs)

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

Tužidlo PBO

VHODNÉ POVRCHY

Může být aplikován na ocel nebo polyester.
Pokud je požadována maximální ochrana, nanášejte na epoxidový základ.
Neaplikujte na termoplastické laky a reaktivní základy.


PŘÍPRAVA POVRCHU

- 1) Identifikujte typ povrchu
- 2) Postup

POSTUP		Ocel	Polyester UP-GFK
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	DA93	✓	✓

1 – APLIKACE

2 - BROUŠENÍ

	 VÁHA	 100			POČÁ- TEČNÍ		OTÁČKY	
10°C	100 : 2	7'	30'	ČAS 5 min	FINÁLNÍ		800 rpm	P80
20°C		5'	20'	VZDÁLE- NOST 80 cm			 ORBIT	
30°C		3,5'	15'	TMAX. 80°C			7 – 5 mm	P150

POZNÁMKA

Nepoužívejte více tužidla než je určeno. Důkladně rozmíchejte.
Před aplikací základu musí být izolován polyesterovým tmelem.
Polyesterové tmely netuhnou při teplotách nižších než +5°C.

ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Stěrku očistěte před tím, než produkt zaschne.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.