



BUMPER COLOR

D12VERSION: 030404
Str. 1/3

LAK NA PLASTY (NÁRAZNÍKY)

POPIS

BUMPER COLOR je flexibilní lak vhodný pro karosářské práce, zejména pro nárazníky. BUMPER COLOR je víceúčelový produkt, který lze použít buď pro finální úpravy na plastech nebo jako základ, pokud budou ještě lakovány. Dodává se v aerosolu a může být nanášen stříkací pistolí.

Při použití jako finální produkt poskytuje strukturu a vzhled velmi podobný novým nárazníkům. Je možné získat různé struktury upravením trysky stříkací pistole, tlaku nebo vzdálenosti při aplikaci. Přestože je BUMPER COLOR produkt hotový k použití, může být nutné pro úpravu struktury přidat ředidlo.

BUMPER COLOR má vynikající přilnavost a může být použit jako základ pro opravy nárazníků, které se budou lakovat nebo jako podklad pro zvýšení přilnavosti polyesterových tmelů na plastech. V tomto případě je třeba pro dosažení rovného povrchu produkt zředit s SO72. Při použití AIRCOLOR BUMPER je třeba nanášet více produktu a na kratší vzdálenost.

AIRCOLOR BUMPER je ekonomický produkt ve spreji pro malé opravy, který nevyžaduje přípravu a čištění vybavení.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

	<i>Aerosol</i>	<i>Bumper Color</i>
Základ:	Akrylový	Akrylové pryskyřice
Barva:	Černá, šedá antracitová	Černá, šedá antracit, bílá
Vzhled:	Saténový	
Specifická hmotnost:	0,9 kg/l při 20 °C	1,1 kg/l při 20 °C černý, šedý 1,2 kg/l při 20 °C bílý
Hnací plyn:	Dimethyl ether	
Tlak aerosolu:	3,5 baru při 20 °C	
Minimální teplota při aplikaci:	8 °C	
Tloušťka suché vrstvy:	60 - 70 mikronů	80 – 100 mikronů /2 vrstvy
Vydatnost:	1 – 2 m ² /aerosol	5 – 6 m ² /l
Obsah VOC:	634 g/l černý 636 g/l šedý antracit	506 g/l černý, šedý antracit 496 g/l bílý
Obsah pevných částic:	31 % černý 31 % šedý antracit	56 % černý, šedý antracit 59 % bílý

PŘÍPRAVA POVRCHU

POSTUP		Lak OEM	Tmel	Plasty
	VYŠŠÍ NEŽ P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

APLIKACE STŘÍKACÍ PISTOLÍ

MÍCHACÍ POMĚR

BUMPER COLOR	A + C	Struktura
S072	0 %	Tloušťka
	10-20 %	Rovný
	40 %	Základ

APLIKAČNÍ METODA

	 mm	 bar	 cm		
	1.7-1.9	3-3.5	15 - 20	1-2	5'

APLIKACE AEROSOLEM

APLIKACE

	 cm	
1'	30	1-2

DOBY SCHNUTÍ

			
20°C	10'	20'	1h

POZNÁMKY

Při použití aerosolu protřepejte nádobku 1 minutu po cinknutí míchacích kuliček. Plochy, které nebudou lakovány zakryjte.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Po použití vyčistěte trysku otočením nádoby dnem vzhůru a stříkejte dokud nevychází pouze plyn. V případě aplikace stříkací pistolí čistěte pomocí čistícího ředidla.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

DOPORUČENÍ:

Doporučujeme použít tento produkt jako kontrolní nástřik pro broušení na černé nárazníky při zředění 100 %.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.