



HIDROTEX

D16

VERZE: 121212
Str.:1/2

VODOUŘEDITELNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR

POPIS

HIDROTEX je ochranný nátěr na vodní bázi proti oprýskání kamínky. Protože neobsahuje rozpouštědla a také díky nové technologii je šetrný k životnímu prostředí. Splňuje nej přísnější předpisy mnoha zemí.

HIDROTEX je vhodný na plochy, které vyžadují dobrou ochranu proti odrazům kamínků, neboť po zaschnutí vytváří elastický film odolný oděru.


HIDROTEX se snadno nanáší díky jeho poddajnosti při aplikaci.

HIDROTEX se nanáší na epoxidové základy, polyuretanové plniče, vytvrdlé laky a i přímo na holé kovy, které chrání před korozí. **HIDROTEX** lze přelakovat po 60 minutách jakýmkoliv lakem.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Elastomery
Barva:	Šedá, černá
Specifická hmotnost:	1,2 kg/l při 20°C
Vydatnost:	6-7 m ² /l
VOC:	93 g/l šedý, 94 g/l černý

APLIKACE

	 Kg/cm ²		 cm
	HP	RB1	
Jemná struktura	2 - 3	4 - 5	10 – 15
Hrubá struktura	1 - 2	2 - 3	20 - 30
Strukturovaný lem	1,5	2,5	3

DOBA SCHNUTÍ

Schnutí závisí na větrání, okolní teplotě, relativní vlhkosti a tloušťce. Pomůckou pro rozpoznání, zda je produkt suchý a lze jej přelakovat je, když celý díl změní barvu. Pro dosažení kratší doby schnutí doporučujeme použít proud vzduchu.

				sušení tryskou	
	23°C 60 % RH 200 mikronů	60 °C	IR zářič		
HIDROTEX	1 hod.	5 min.	5 min.	30 min.	1 hod.

POZNÁMKY

Pro umožnění správného schnutí aplikujte v dobře větraných prostorách. Nepoužívejte v podmínkách s relativní vlhkostí vyšší než 80 %.

ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Použijte studenou nebo teplou vodu. Po zaschnutí použijte aceton.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

DOPORUČENÍ:

Pro dosažení požadované tloušťky a velikosti struktury postupně zvyšujte průtok materiálu.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o. ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.