



AIRCOLOR ISOFAST

H7VERZE: 180202
Strana: 1/2

NITROSYNTETICKÝ ZÁKLAD

POPIS

AIRCOLOR ISOFAST je jednokomponentní izolační základový plnič pro opravy karosérií. Jeho hlavní předností je rychlé schnutí a vynikající přilnavost k různým podkladům používaným v automobilovém průmyslu.

Díky rychlému schnutí a jemnému rozstříku je ISOFAST ideální pro malé plochy, které potřebují být rychle opravené bez nutnosti předchozího broušení (SMART opravy, opravy malých a středně velkých ploch). Lze jej přelakovat jakýmkoliv lakem pro opravy vozidel.

ISOFAST je úsporný produkt pro malé opravy díky jeho formě jako aerosol, jenž nevyžaduje žádnou přípravu, ani čištění vybavení.




FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Nitrosyntetický
Barva:	Isofast FX1 - Světle šedá Isofast FX2 - Středně šedá Isofast FX3 - Tmavě šedá
Specifická hmotnost:	0,9 kg/l při 20°C
Hnací látka:	Dimetyléter
Tlak aerosolu:	4 bar při 20°C
Tloušťka suché vrstvy:	20 - 25 μ 2 vrstvy
Vydatnost:	4 m ² /sprej
VOC:	692 g/l směs k aplikaci 2004/42/EC – IIB(e)(840)
Obsah pevných částic:	19 %

PŘÍPRAVA POVRCHU

Postup		Tmel	Kataforéza	Původní lak
	P360	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

APLIKACE

			
2 – 3'	15 - 20 cm	2 - 3 vrstvy	5'

DOBY SCHNUTÍ

		 P600	
10°C	10´	25´	25´ - 60´
20°C	5´	15´	15´ - 30´
30°C	3´	10´	10´ - 20´

POZNÁMKY

Před použitím sprej protřepávejte po 2 - 3 minuty po cinknutí míchacích kuliček.
Chraňte plochy, které nebudou lakovány.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Po použití vyčistěte trysku spreje otočením nádoby dnem vzhůru a stříkejte, dokud nevychází pouze plyn.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.

DOPORUČENÍ:

Použijte Isofast jako kontrolní nástřik pro ověření, zda jsou hrany aplikovaného tmelu dobře tvarované.