



KRONOX 620

UHS ČIRÝ LAK

E33

VERZE: 210527
Strana: 1/3

POPIS

KRONOX 620 je dvoukomponentní rychleschnoucí UHS čirý lak s velmi snadnou aplikací a zároveň vysoce kvalitním vzhledem povrchu.

Díky ultra rychlému vytvrzení šetří čas, je vhodný pro částečné i kompletní opravy.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Akrylový 2K
Barva:	Bezbarvý
Specifická hmotnost:	1,0 kg/l při 20°C
Viskozita CF/4:	18-19 s při 20°C
Tloušťka suché vrstvy:	50-60 mikronů (2 vrstvy)
Vydatnost:	9 m²/l (při 50 mikronech)
VOC:	410 g/l směs k aplikaci 2004/42/EC – IIB(d)(420) 410 g/l
Obsah pevných částic:	59 % směs k aplikaci

POMOCNÉ PRODUKTY

KX44	Pomalé tužidlo
KX45	Standardní tužidlo
KX46	Rychlé tužidlo

PŘÍPRAVA POVRCHU

KRONOX 620 naneste na báзовý lak po odvětrání doporučeném výrobcem.

		
<i>T^e (°C)</i>	<i>Tužidlo</i>	<i>Tužidlo</i>
< 18	KX46	KX46
18 – 28	KX45 – KX46	KX45-KX44
> 28	KX44-KX45 Max. 4 díly	

MÍCHACÍ POMĚR

Kronox 620				
KX44	100:50 dle objemu 100:52 dle hmotnosti	2 : 1	20°C	
KX45			18-19“ F/4	1,5 h
K46				1,5 h

APLIKAČNÍ METODA

	 mm	 bar	 cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	1/2 + 1	-
	1,3-1,5	4	15 - 20		5'-10'
 HVLP	1,2-1,3	2	10		

DOBY SCHNUTÍ

20° C						50° C		Krátkovlnný IR		
									ODVĚT- RÁNÍ	ZCELA SUCHÝ
KX44	20'	1h15'	2h	2h30'	5h	KX44	15'	SVĚTLÁ	4'	6'
KX45	15'	1h	2h	2h30'	5h	KX45	10'	TMAVÁ	3'	5'
KX46	14'	45'	1h30'- 1h45'	2h15'	5h	KX46	5-10'	METALÍZA	4'	6'

POZNÁMKY

Leštění laku provádějte až na zcela vychladlé ploše.
Vlhkost ovlivňuje složky čirého laku, proto musí být aplikační vybavení absolutně suché.
Nádoby s tužidlem uzavřete ihned po použití.
Nepoužívejte, pokud vlhkost vzduchu překračuje 70 %.
Nepoužívejte při teplotách nižších než + 10°C. V tomto případě sušte ve vysoušecím boxu.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Před vypršením doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.

DOPORUČENÍ:

Při kompletním přelakování nebo vysokých teplotách použijete tužidlo KX44 pro lepší aplikaci a vzhled.
Maskovací pásy odstraňte před vytvrzením.