

POPIS

MULTI 20 je velmi jemný polyesterový tmel s vysoce krémovou strukturou a snadnou aplikací. Má velmi dobrou přilnavost k různým podkladům.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ: Nenasycený polyester
Barva: Běžová
Specifická hmotnost: 1,70 kg/l při 20°C
VOC: 11 g/l (směsi) 2004/42/EC – IIB(b)(250) 11 g/l

POMOCNÉ PRODUKTY

Tužidlo PBO

VHODNÉ POVRCHY

Může být aplikován na ocel, hliník, pozinkované, galvanizované a polyesterové povrchy. Pokud je požadována maximální ochrana, nanášejte na epoxidový základ. Neaplikujte na termoplastické laky a reaktivní základy.

PŘÍPRAVA POVRCHU



- 1 – Zjistěte typ povrchu
- 2 – Postup:

POSTUP		Ocel	Hliník	Galvanizované povrchy	Polyester UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

1 - Aplikace

	 HMOTNOST		
10°C	100:2	9'	30'
20°C		4,5'	20'
30°C		2,5'	15'

2 - BROUŠENÍ

		 ORBIT		
DOBA	POČÁTEK ↓ KONEC			P80
5 min				
VZDÁLENOST				
80 cm				
MAX T.				
80°C				
		7 – 5 mm	P120	P150
		5 – 3 mm	P220	P240

POZNÁMKY

Nepřidávejte více tužidla než je určeno. Důkladně promíchejte.
Před aplikací vrchního laku musí být odizolován.
Polyesterové tmely netuhnou při teplotách nižších než +5°C.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Stěrku očistěte čistícím ředidlem dříve, než tmel zaschne.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o. ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.

DOPORUČENÍ:

Vytvrzení polyesterového tmelu při sušení IR zářičem závisí na typu zářiče, kovového povrchu, vzdálenosti, a zejména na nejvyšší dosažené teplotě.