



MULTIEXTENDER

A6VERZE: 020520
Strana: 1/2

UNIVERZÁLNÍ LEHKÝ TMEL

POPIS

- Univerzální lehký polyesterový tmel.
- Hlavní výhodou oproti standardním polyesterovým tmelům je jeho dobrá přilnavost k pozinkovaným kovům i hliníku
- Dosahuje vynikající přilnavosti při zachování vlastností jako jsou jednoduchá aplikace, rychlé schnutí a snadné broušení (začínáte s brusným papírem P120)

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ: Nenasycený polyester
Barva: Bílá a béžová
Specifická hmotnost: 1,30 kg/l při 20 °Celsia

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

Tužidlo PBO

VHODNÉ POVRCHY



Může být aplikován na ocel, hliník, galvanizované a polyesterové povrchy.
Pokud je požadována maximální ochrana, nanášejte na epoxidový základ.
Neaplikujte na termoplastické laky a reaktivní základy.

PŘÍPRAVA POVRCHU





- 1) Identifikujte povrch
- 2) Postup

Postup		Ocel	Hliník	Galvanizo- vaný mat.	Polyester UP-GFK
	ROBSTRIP	✓	✓		
	P80			✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

1 –Alikace

	 váha		
10°C	100:2-3	7'	30'min
20°C		5'	25'min
30°C		4'	15'min

2 –Broušení

	 čas	 5 min	 vzdálenost	 80 cm	 t.max.	 80°C
počáteční		7 – 5 mm	P120	P180		
finální		5 – 3 mm	P220	P240		

POZNÁMKA

Nepřidávejte více tužidla než je určeno. Důkladně promíchejte. Před aplikací vrchního laku musí být odizolován.
Polyesterové tmely netuhnou při teplotách nižších než +5°C.

ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Stěrku očistěte čistícím ředidlem dříve než tmel zaschne.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.

DOPORUČENÍ:

Čím delší doba mezi broušením tmelu a aplikací základového plniče, tím lepší konečný vzhled.